

# 美国原装进口 真正的强力堵漏王

产品名称	美国原装进口 真正的强力堵漏王
公司名称	杭州福思特地面工程有限公司
价格	面议
规格参数	型号:CEM290R 品牌:美国CHEM-CRETE
公司地址	杭州市江干区秋涛北路373号2号楼3楼327室
联系电话	85865033 13867433489

## 产品详情

### 产品介绍

cem290-r是一种快速固化,具抗液压特性的水泥修补材料。专用来快速制止混凝土及砌块墙面或地面的漏水。cem290-r可用于地面上或地面下、室内或室外。即使在水下, cem290-r在1-3分钟内即可完成初始固化, cem290-r具高强度、不收缩、不膨胀、不腐蚀、使用方便等特性。是用来修补水坝、储水池、水库、隧道、下水道、游泳池、地基等处的最佳水泥修补材料。

### 技术资料

抗压强度 astm c-109

1小时 3,125psi 21.6mpa

24小时 3,500psi 24.1 mpa

7天 7,808psi 53.8 mpa

28天 9,543psi 65.8 mpa

挠曲强度 astm c-78

24小时 410psi 2.8mpa

3天 855psi 5.9 mpa

28天

1,245psi 8.59 mpa

## 表面准备

施工表面必需干净、无疏松物和其它污物。施工前需先用干净的水潮湿修补区,将修补区域边缘切割成倒“v”形,至少3/4” (1.875cm)深,底部宽为3/4” (1.875cm)。令修补处底部宽于顶部,以便在初始固化和最终固化期间,提供机械粘合。

## 混 合

将干净的水倒入一干净混合容器。按大约1:3的体积比,将干净水和cem290-r混合。混合时,将cem290-r缓慢倒入水中。使用镘刀快速混合,直至成为胶粘的、无滑挂的、腻子状的稠度,混合时间勿超过30秒。cem290-r可在3-5分钟内快速固化。正确混合,cem290-r可用手压成球状。

## 施 工

普通修补:将cem290-r用力挤压入裂缝或空洞。直至与表面相平。

修补活动泄漏/地板-墙面修补:将小块cem290-r握在手中直至变暖。从顶部开始,用力将cem290-r挤压入裂缝的细小部分直至修补块固化。依此施工,直到裂缝完全被填充,并且水流停止流淌为止。

膨胀/收缩裂缝:使用cem290-r令流水停止。勿将cem290-r完全填充至与表面相平。留约1/2” (1.25cm)的深度,用弹性接缝封闭剂填充至平。

## 固 化

采用标准混凝土固化程序,可以阻止急流水的流失及相应的强度损失。

## 清 理

施工完毕后，立即用水清洗工具及施工设备。

#### 包装/涂布率

20磅（9.08公斤）塑料桶装。每磅可涂17立方英寸（278.6立方厘米），或可修补大约30英寸（3/4” 3/4”正三角形）的裂缝。

#### 警 告

不要再次调和cem290-r。勿将cem290-r施工于冰冻表面。气温较高时，用冰水混合cem290-r。气温较低时，用温水调和。可用cem230做大块修补及水下修补。

本产品的型号是CEM290R，品牌是美国CHEM-CRETE