

聚苯颗粒保温砂浆[DS-0601型] 550元/立方

产品名称	聚苯颗粒保温砂浆[DS-0601型] 550元/立方
公司名称	北京欧润德聚合物保温材料技术中心
价格	面议
规格参数	品种:混合砂浆 产地:北京 类别:保温砂浆
公司地址	中国 北京市 北京市丰台区石榴庄南里7号
联系电话	86 010 67668703 13910714408

产品详情

德固斯聚苯颗粒保温砂浆[ds-0601型]，由聚合物干粉料与聚苯颗粒混合而成。两种材料分袋包装。该保温材料具有比重轻、导热系数低、保温性能稳定、耐水性好、施工方便、适应性强等优点。

执行标准 jg158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》

技术指标
干密度 230kg/m³ 抗拉强度 100kpa
湿密度 430kg/m³ 压剪粘接强度 50kpa
导热系数 0.06w/(m.k) 线收缩率 0.3%
抗压强度 200kpa 软化系数 0.7
难燃性 b1级
可操作时间 2小时

适用范围 适用于工业与民用建筑的外墙（粘土砖、空心砖、加气块、混凝土墙面）内外侧、楼梯间及屋面的保温隔热施工。

基层处理

清除墙体基层表面的浮灰、油污及杂物，使施工表面干净、坚实。可不刷界面剂。

施工环境 施工环境温度：5 ~ 35 ，阳光曝晒下和大风雨天不宜施工。

配料方法 粉料：水 = 1:0.25 ~ 0.35，用搅拌器将浆料搅拌至流体状，再将颗粒加入，搅拌3分钟即可使用。每200kg干粉料配聚苯颗粒1立方米。

注意事项

配制浆料时只加水，不得添加其它骨料、砂、添加剂等。配好的浆料应在2小时内用完。

施工方法 聚苯颗粒保温砂浆的施工宜分层进行。底层可稍厚，面层可稍薄，每层厚度不

超过20mm，第一层基本干燥后(不粘手)，可进行第二层施工。每一层须压实压紧，但不须压光，应留毛面，待完全干燥后可进行罩面施工。

包装、贮存 粉料包装：40kg/袋，防水塑料编织袋包装。

贮存温度：4 ~ 40

存放在阴凉干燥处， 避免阳光直晒

保质期一年。

本产品的品种是混合砂浆，产地是北京，类别是保温砂浆，储存期是一年，包装规格是40（kg）