

NLD系列镀锌钝化液 发黑

产品名称	NLD系列镀锌钝化液 发黑
公司名称	佛山市顺德区陈村镇耐龙金属表面处理有限公司
价格	面议
规格参数	种类:发黑 型号:NLD黑色钝化液 类别:发黑
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山市顺德区陈村镇广隆工业区七路12号之一
联系电话	86-075723329602/23329603 13802649658

产品详情

nl-9508钝化液使用工艺

一.工艺流程:

镀锌 水洗 出光 水洗 钝化 老化 水洗 干燥

二.溶液配制:

钝化液/纯净水(体积比) = 1 : 8

三.注意事项:

- 1.钝化时间为:10-30秒
- 2.钝化后在空气中晾干2-5分钟进行老化
- 3.干燥温度: < 60
- 4.当处理液钝化时间延长时,适当补加钝化液.

5.当处理液使用至补加钝化液仍不起效果时,应适度更换部分处理液.

盐雾时间：72-240小时

处理条件：镀白锌后直接使用

本产品的种类是发黑，型号是NLD黑色钝化液，类别是发黑