

舞钢SA203GrE美标容器板

产品名称	舞钢SA203GrE美标容器板
公司名称	舞钢市宝基钢铁贸易有限公司
价格	1.00/6700
规格参数	品牌:舞钢 型号:SA203GrE
公司地址	舞钢市领袖山庄10号楼2层
联系电话	0375-8166600

产品详情

订货询价找马经理，157+03751711

sa203gre a203是一种低镍合金钢，包括a、b、d、e、f五个等级。其中d、e、f名义含镍量3.5%，俗称3.5ni钢。sa203d/e/f在低温工况环境下有良好的冲击韧性和机械性能，通常用于-70~-101的低温环境（调质态可至-107）。广泛用于深冷分离加工、空分、液化气贮藏领域设备的制造，近年来国内煤化工项目中的co2吸收塔、h2s吸收塔、h2s浓缩塔、甲醇洗涤塔等低温设备大量采用该类材料制造，目前使用的最大厚度为110mm。sa203钢板的交货状态一般为正火、正火加回火或调质处理。sa203gr.d、e、f主要化学成分

等级 203grd 203gre 203grf 钢板状态 正火 正火 调质 c
0.17-0.2 0.2-0.23 0.2-0.23 mn 0.7-0.8 0.7-0.8 0.7-0.8 p 0.035 0.035 0.035 s
0.035 0.035 0.035 si 0.13-0.45 0.13-0.45 0.13-0.45 ni 3.18-3.82 3.18-3.82
3.18-3.82

sa203gr.d、e、f机械性能 sa203gr.d、e、f机械性能 等级 203d 203e
203f 钢板状态 正火 正火 调质 屈服强度 0.2 (mpa) 255 275 275 抗拉强度 b (mpa) 450 ~ 585 485 ~ 620 550 ~

690 延伸率 4% 23 21 21 sa203gr.d、e、f钢板的冲
击性能 等级 d e f 钢板状态 正火 正火 调质 板厚(mm) 50
50-100 50 50-100 50 50-100 最低冲击试验温度() -101 -87 -101 -87 -
107 -107