

# 14MnMoVBRE

产品名称	14MnMoVBRE
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	品牌:14MnMoVBRE 型号:板材 规格:4mm-40mm
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

## 产品详情

14MnMoVBRE 6\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 8\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 10\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 12\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 15\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 20\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 25\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 30\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 35\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 40\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 45\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 50\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE 50\*2000\*6000(MM) 高强度合金结构用钢板

牌号：14MnMoVBRE

类别：合金结构钢

名称：高强度合金结构用钢板

14MnMoVBRE特性及适用范围:14MnMoVBRE是不含Cr、Ni的高强度结构钢，具有良好的贝氏体淬透性，在控制轧制状态下或正火回火状态下，有优良的综合力学性能，并有良好的高温力学性能、焊接性能和加工性能。14MnMoVBRE适宜制造0~500 工况下的结构件及压力容器等。

14MnMoVBRE化学成份：

碳 C：0.09~0.15；

硅 Si：0.30~0.40；

锰 Mn：1.00~1.30；

硫 S：0.035；

磷 P：0.035；

钒 V：0.04~0.10；

钼 Mo：0.30~0.40；

硼酸0.002~0.006。

14MnMoVBRE力学性能：

抗拉强度  $\sigma_b$ (MPa)：762；

条件屈服强度  $\sigma_{0.2}$ (MPa)：522；

伸长率  $\delta_5$ (%)：18；

断面收缩率  $\psi$ (%)：58；

冲击韧性值  $K_{uV}$ (J/cm<sup>2</sup>)：75。

14MnMoVBRE热处理规范及金相组织：

热处理规范：920~950 正火，500±10 中温回火或650 高温回火。

14MnMoVBRE金相组织：贝氏体 珠光体。

14MnMoVBRE高强度合金结构用钢板上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格提供14MnMoVBRE高强度合金结构用钢板。