

16CrNi4MoA

产品名称	16CrNi4MoA
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:16CrNi4MoA 型号:棒材 规格: 10- 150
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

- 16CrNi4MoA 10MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 12MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 16MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 20MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 25MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 30MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 35MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 40MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 45MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 50MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 55MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 60MM 合金结构钢棒
- 16CrNi4MoA 65MM 合金结构钢棒

16CrNi4MoA 70MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 75MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 80MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 85MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 90MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 100MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 110MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 120MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 130MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 140MM 合金结构钢棒
16CrNi4MoA 150MM 合金结构钢棒

牌号:16CrNi4MoA

品名：合金结构钢棒

执行标准：GJB 6487-2008

16CrNi4MoA特性与用途：16CrNi4MoA此钢具有高的纯洁度及高密度特性，是航空工业制造常用的合金钢。也是航空工业制造重要选材。

16CrNi4MoA化学成分：

碳C:0.14 ~ 0.18 ；

硅Si:0.15 ~ 0.40 ；

锰Mn:0.25 ~ 0.55 ；

磷P: 0.020 ；

硫S: 0.010 ；

铬Cr:1.00 ~ 1.40 ；

镍Ni:3.80 ~ 4.30 ；

钼Mo:0.20 ~ 0.30 ；

钒V:—

铜Cu: 0.20.

16CrNi4MoA力学性能（试样）：

热处理制度：1)、淬火()：820 ~ 850 、保温45min;580 ± 5 保温1h ~ 5h空冷。

抗拉强度Rm/N/mm²:1320 ~ 1520;

非比例延伸强度R/N/mm²: 1030;

断后伸长率A%: 8;

断面收缩率Z%: 35;

艾氏冲击AKJ: 34;

布氏硬度值HBW:388 ~ 444.

16CrNi4MoA冶炼方法：采用电弧炉+电渣重熔或感应炉+电渣重熔方法冶炼；经双方协商并在合同中注明、也可以采用其他满足规范要求的冶炼方法。

16CrNi4MoA交货状态：以退火或高温回火并清除氧化铁皮状态交货。

16CrNi4MoA交货硬度/布氏硬度HBS： 277。

16CrNi4MoA合金结构钢棒上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供16CrNi4MoA合金结构钢棒。