

# 俊峰钢材~ASSAB88白钢刀：模具钢

产品名称	俊峰钢材~ASSAB88白钢刀：模具钢
公司名称	东莞市长安俊峰钢材经营部
价格	420.00/公斤
规格参数	品牌:一胜白 型号:ASSAB88 工艺:热轧
公司地址	东莞市长安上角第三工业区
联系电话	0769-33233003 13726476537

## 产品详情

广东俊峰钢材~assab88白钢刀：模具钢----

assab88 (sleipner) assab一胜百assab88化学成分%

c	si	mn	cr		
0.9	0.9	0.5	7.8		
0.5					

assab一胜百assab88的主要特性： assab

88是一种铬、钼、钒合金工具钢，其特点是：1·高耐磨性2·抗崩性好3·抗压强度高4·高温回火后硬度高(>60hrc)5·淬透性好6·淬硬后尺寸稳定性好7·抗回火软化性好8·线切割性好9·机加工及碾磨性好10·表面处理特性好 assab一胜百assab88的主要用途：

assab 88是一种多用途冷作工具钢。它有良好的抗混合/磨粒磨损性和抗崩角性。高温回火后可获得很高的硬度(>60hrc)。因此，对于从高硬度(>hrc60)的大截面上用线切割割下形状复杂的模具，可降低开裂风险。另外，高强度的基体特别适合做表面处理如氮化或pvd。 assab 88主要用于中等生产量且需要有良好的抗磨粒或混合磨损性及良好的抗崩角性的模具。

assab一胜百assab88应用例子：1·冲切和精冲2·剪切3·成形4·压印5·冷锻6·冷挤7·搓丝8·拉伸和深拉9·粉末压实 assab一胜百assab88的物理性能：

温度	20	
密度 kg/m3	7,730	
弹性模量 n/mm2	205,000	
热膨胀系数 低温回火后 20 起/	-	12.7

热膨胀系数 高温回火后 20 起/	-	12
热传导系数 w/m	-	
比热 j/kg	460	

assab一胜百assab88的抗压强度：

硬度 hrc	抗压屈服强度rc0.2	
	n/mm2	ksi
50	1,700	250
55	2,050	300
60	2,350	340
62	2,500	360
64	2,650	380