

凹版印刷油墨 溶剂型油墨

产品名称	凹版印刷油墨 溶剂型油墨
公司名称	佛山市科讯油墨涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科讯 印刷方式:其他 单件净重:18-20KG (g)
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村务庄荣星工业区三路3号
联系电话	0757-85551642 13630059303

产品详情

温馨提示：

产品价格仅供参考，欢迎在线沟通或来电垂询

享受更大优惠，真诚期待与您合作！！！！

凹版油墨

>> 当前产品：apg系列（表印）
>> 产品说明：apg型油墨是一种用于未经处理及经处理的聚乙烯和聚丙烯薄膜的表面印刷油墨。下面是apg型油墨的特点和性能，请予参照使用。特点1.颜色鲜艳，光泽度高。2.印刷适应性优，能适应各种类型的轮转机作不同车速的印刷。3.对pe和pp膜有特强的附力，即使对于未经处理的pe薄膜，也能获得交好的牢固度。4.耐揉搓性和耐划痕性良好。用途适用于各种pp,pe薄膜的商品袋,食品包装袋和其它杂货包装袋的表面印刷。也可用于玻璃纸的印刷。标准色相编号apg型油墨设定32个颜色品种供用户选择：110白 200黄 210黄 220透明黄 280黄 300橙 305橙 310橙 330金 赤 330金 赤 360红 400红 450牡丹 480牡丹 味 赤 调墨油 500紫 600群青 650群青 710甘蓝 720甘蓝 800蓝 810浅葱 820蓝 900草 920草 930草 1000黑 1020茶 1030茶着色银 赤口金 青口金除以上颜色外，还可根据用户的具体要求配制特殊色样。稀释剂参考配方1.快速干 甲苯:异丙醇:醋酸乙酯=6:3:12.中速干 甲苯:异丙醇:醋酸乙酯=7:2:13.慢速干 二甲苯:丁醇:醋酸乙酯=6:3:1具体使用时,应根据本厂印刷机的类型及具体印刷条件,进行选择和调整。印刷黏度白墨 察恩黏度杯3号 16-18秒 (25)彩色墨 察恩黏度杯3号 17-22秒 (25)注意事项1.该油墨的耐油性稍差,一般不宜用于含有多

量油脂内装物的包装袋印刷。2.冬季保管油墨时,应保管在无烟火,尽量暖和房间。若油墨在低温时发生胶冻状态,用热水或蒸汽升温(20),可以恢复原状,经搅拌后可使用,效果不变.对该系列油墨,若有不明之处,请与我厂联系.

当前产品:lpmax系列(复合)

>> 产品说明:lpmax油墨是为印刷处理的opp薄膜后进行复合加工而特别设计的一种高质量凹版印刷油墨.它具有优良的印刷适性和卓越的复合性.特性1.符合强度高,对各种复合加工,如pp,pe的挤出复合,干式复合和无溶剂复合,都可获得优良的符合强度.2.印刷适性和耐热粘连性优异,能适应各类凹版轮转印刷机作各类自低速至高速的印刷.3.对处理的opp薄膜有特强的附着力.4.溶剂残留量少,印品无气味,适合食品包装的卫生要求。适用范围处理opp薄膜(处理度38达因以上)cpp,pp薄膜用途1.适用于各类不需高温蒸煮的包装袋上印刷。2.适用于pp,pe的挤出复合,干式复合和地溶剂复合.稀释剂用户可根据印刷条件选用lpmax系列稀释剂1号,2号,3号,也可参照以下的配方进行配制:基本配方(1号最快干 4号最慢干)1号 甲苯 20% 醋酸乙酯 50% 甲乙酮 20% 丙酮 10%2号 甲苯 35% 醋酸乙酯 45% 甲乙酮 20%3号 甲苯 100%4号 甲苯 30% 二甲苯 70%若没有上述配方的溶剂,可使用下列配方:1号 甲苯 20% 醋酸乙酯 80%2号 甲苯 60% 醋酸乙酯 40%3号 甲苯 100%4号 甲苯 30% 二甲苯 70%印刷黏度建议使用的黏度白色 察恩黏度3# 13-16秒彩色 察恩黏度3# 15-18秒印刷时可根据印刷速度来相应调整.注意事项lpmax油墨是复合专用油墨,如用作不复合的里印或表印产品时,需加入添加剂,以增加印品的耐摩性.对该系列油墨,若有不明之处,请与我厂联系.

1. lpmax系列:

适用于处理opp薄膜(处理度38达因以上)cpp,pp薄膜;

2.apg系列:

适用于各种pp,pe薄膜的商品袋,食品包装袋和其它杂货包装袋的表面印刷。也可用于玻璃纸的印刷。

本产品的品牌是科讯,印刷方式是其他,单件净重是18-20KG(g),保质期是12(个月),着色力是95-99(%),细度是20(um),粘度是25-60(S),适用对象是OPP薄膜(处理度38达因以上)CPP,PP薄膜,流动度 是25-60(mm),颜色是白