

# 保质供应 桃红表印复合 凹版塑料

产品名称	保质供应 桃红表印复合 凹版塑料
公司名称	温州市英可尔油墨有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英可尔 印刷方式:凹印 单件净重:20000/18000 (g)
公司地址	浙江温州苍南钱库镇项东村
联系电话	86-0577-64486886-64486888 13958744555

## 产品详情

### pb型系列油墨指南

#### 主要用途

: 本产品适用于普通日化、日用等塑料包装袋表面印刷, 不具高温、耐划、耐搓。不能用于化妆品、含油类、酸碱等产品复合包装。

#### 性能特点:

I颜色鲜艳、层次丰满、光泽度好。

I易干燥、转移性优, 适用高、中、低速印刷。

I印品溶剂残留气味小, 符合国家相关标准。

I油墨的重金属含量符合国家相关标准。

#### 适用基材:

- 1、经处理bopp (处理度38达因以上)
- 2、经处理珠光膜 (处理度38达因以上)
- 3、经处理pe (处理高低压薄膜)
- 4、经处理pet (处理度42达因以上)
- 5、圈筒纸、牛皮纸等

注：另外可配制各种透明、珠光、金银、哑光、荧光等特种油墨。

### < 溶剂稀释 >

(1) 印刷黏度在印刷时会受到印刷速度的影响变动很大。建议自行调整油墨印刷粘度。

白墨：流速15-18秒察恩#3号杯

色墨：流速16-19秒察恩#3号杯

配方%	a	b	c
醋酸乙酯	10		
甲苯	70	60	50
丁酮			
醋酸丁酯			10
异丙醇	20	40	40
建议印刷速度 (米/分钟)	100-150	70-100	50-70
配方型号	快干型	中干型	慢干型

注：1、白墨使用中建议用快干溶剂稀释，甲苯80%异丙醇20%

- 2、使用慢干性溶剂时，必须特别注意溶剂残留导致粘连等事项发生。特别是墨层比较厚的地方。
- 3、特别要注意使用金墨、银墨干不透彻时会出现臭味、反粘。
- 4、油墨颜色太浓时，应该使用冲淡剂（调金油）避免加入过量溶剂。

### 注意事项：

- 1、每种稀释溶剂的纯度应在99%以上。
- 2、油墨使用前应充分搅拌，使油墨保持良好的流动性。
- 3、在梅雨季节使用时应控制室内温度、湿度，以免出现反粘和咬字，同时选择基材时也要注意它的电边处理效果是否达到要求。
- 4、因市场上印刷薄膜品种众多，工艺材料各不相同，在使用本油墨前请先做相关测试，适合再用。本厂不承担使用不当的情况下造成的经济损失。
- 5、本产品保质期12个月。

本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成的，但产品的性能是否适合贵公司的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵公司产品使用的条件，故对产品性能不能作保证。全部销售业务均受本公司的标准销售条款及条件控制。

本产品的品牌是英可尔，印刷方式是凹印，单件净重是20000/18000 (g)，保质期是12 (个月)，着色力是98 (%)，细度是15-18 (um)，粘度是35-42 (S)，适用对象是PE/ CPP/ BOPP/ BOPET薄膜、卷筒纸，流动度 是良好 (mm)，颜色是特白, 镀铝白, PVC白, 浅黄, 中黄, 桔黄, 原黄, 原红, 大红, 金红, 桃红, 玫红, 原兰, 深兰, 青莲, 绿墨, 黑墨, 草绿, 品兰, 群青, 银沫, 金沫, 透明黄, 调金油