

皮革专用中性染料水 明儒

产品名称	皮革专用中性染料水 明儒
公司名称	广东顺德百创化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:明儒 有效物质含量:20(%) 产品规格:25KG/桶
公司地址	广东佛山市顺德区乐从大道B270号星光广场B座2905室
联系电话	075728862558/28863356 13600007817

产品详情

水油两用染料（皮革喷涂应用）

产品简介

本系列产品为一醇溶透明铬合染料的专业制造厂所产。其生产的金属铬合染料行销世界各先进国家，在皮革表层喷涂业界、铝箔着色及高档家俱业界均享有极高评价。

本系列产品“美可耐I - 系列”，系为1：2型金属铬合染料。在其化学分子结构中，不含亲水基，故其耐水性、耐光性及对皮层的渗透性均极强。

主要用途：使用在天然革的表层喷染着色。对已转鼓染色而需要表层补色的皮革进行表层喷涂，绒面革的表层调色等等。

产品特性：

本系列产品为液态染料。具水及有机溶剂的相溶性，故为二相型的染料。可用水稀释作水性涂料喷染。亦可以有有机溶剂如乙二醇、乙二醇乙醚、丙酮等稀释后作油性表层染料。

此系列的染料浓度为16%，使用上非常方便。可直接取代目前的产品或在使用前以一倍的水稀释即可变成8%浓度的染料使用。

对树脂的相溶性亦是二相型的。本产品可与水性丙烯酸树脂、水性聚氨酯树脂等并用。亦可用于硝化棉清漆等油性涂料。

使用本系列产品后，皮革的耐干湿擦性、耐光性、耐水性等各种性能都提高很多。而且涂层表面色泽鲜艳、亮丽、毛孔清晰饱满柔软。

在应用上，本产品可做表层喷染、幕涂或辊涂也可与颜料膏等混合使用，或在颜料层上做效应层涂饰。

本液体染料的存贮性安定，在正常情形下不会有染料析出。

本产品不含德国禁用的 20 种芳香胺类物质，可以放心使用。

本产品所含有机溶剂均多低毒性、高沸点溶剂。

物理性质：

本系列产品的酸碱度（pH 值）依各色系略有不同，但均在 5 - 8 之间（染料：水 = 1 : 9）。一般情形，各色系可混合使用、调色，但请在混合前做测试。

本系列产品系为醇溶性染料，其与水相溶性有基本上的限制，故使用时，与水相溶后请即时使用，避免放置太久。

耐光性方面，染料本身蓝色与绿色外，一般均为 6 - 7 级，此测试采用碳弧澄法，20 小时照射，硝化棉清漆涂料等条件，达世界水平。

包装：25 公斤 u.n. 认证塑料桶

应用例：（仅供参考）

在实际使用上，根据贵公司的使用方式与要求，如色强度、表层亮度，本胺效应等等。故请在使用前自己测试，调整出最佳效果的配方。

一、直接喷染

美可耐液体染料 150 - 200

水 850 - 800

混合后即可喷染。在实际操作中，以约 100 - 150 的乙二醇或乙二醇乙醚取代部份稀释用的水，则渗透效果更佳。

二、幕涂

美可耐液体染料 150 - 200

乙二醇等渗透剂 200 - 250

水 650 - 550

如在配方中加一点（约 10 - 20）的水性接着剂，则效果更好。

三、与水性胶并用：

水性丙烯酸树脂 200 - 250

干酪素（10% 左右）100 - 150

美可耐液体染料 50 - 55

水 150 - 200

渗透剂 需要时适量

四、与颜料膏并用：

在所使用的颜料膏全量中以美可耐液体染料取代其 15% - 30% 的量则色强度与透明度增强。

五、油性表层喷涂：

美可耐液体染料 50 - 100

丙酮或乙二醇已醚有机溶剂 850 - 800硝化棉清漆 视需要适量使用

本产品的品牌是明儒，有效物质含量是20（%），产品规格是25KG/桶，执行标准是sgs，主要用途是皮革染色，CAS是佳，型号是Y-12-LR-36-LB-55-L