

# 透明成核剂 900A 多彩

产品名称	透明成核剂 900A 多彩
公司名称	深圳市龙岗区平湖多彩化工产品经营部
价格	面议
规格参数	型号:900A 品牌:多彩 有效物质含量:99.8 ( % )
公司地址	中国 广东 深圳市 龙岗区平湖镇华南国际工业原料城M15栋103
联系电话	86 0755 89631291 15919842335

## 产品详情

### 多彩化工材料

深圳平湖华南国际工业原料城五金化工塑胶区m15栋103号

聚丙烯，聚乙烯透明成核剂uniclear900，透明增透母粒系列产品说明书

一、 性质：外观为白色粉末或颗粒，它们一种高透明效果山梨醇类成核剂，在熔融聚丙烯的冷却硬化过程中，产生大量球状微晶（ < 1micron,从而使聚丙烯制品减少混浊，增强清晰度，同时也促进制品的硬化，缩短成型的循环时间。

### 二、 产品规格

品种	特性
900a	高透明、高分散、分散好、无味

### 三、 900系列的特点为：

1、添加于聚烯烃树脂透明性显著提高。一般添加0.15-0.20%的900系列于聚丙烯树脂则透明性能趋于良好。增加添加量。固然透明性更好，一般到0.4%即可获得良好效果，无规共聚谁可获得最高的透明度，但900系列的特点是均聚物也可获得非常优异的透明度。当然聚丙烯树脂以外的聚烯烃树脂如聚甲基戊烯、聚乙烯也可获得同样的效果。具体配方用量应视不同材料和最终性能要求而定。

2、尺寸稳定性及防止成型收缩。添加0.3-0.4%的900系列则普通的成型也可比不添加者提高其它尺寸稳定性。且可得到流痕少的美丽光滑面。

3、提高刚性：900a、900b、900c同样可以在树脂中形成三维网眼结构，大约提高刚性20%

4、用法：本品分散性好，可直接配合树脂使用，使用时，将该品与树脂粒料混合均匀后进行注塑或挤出即可。也可以制成母料添加。推荐用量范围0.1-0.3%,建议挤出机塑化温度设定为225-260，本品便能发挥最大的效果，透明增透母粒添加量1-3%左右。

5、包装及储存：纸袋内衬塑料袋，净重10kg/包，宜在通风、干燥、阴凉处储存，注意防潮、避光、防熟。

销售经理：李先生 电话：18123968485 qq：867571042

本产品的型号是900A，品牌是多彩，有效物质含量是99.8（%），产品规格是10公斤/袋，主要用途是增亮增透