

铅笔硬度计 德国进口 Erichsen仪力信 小车铅笔硬度计

产品名称	铅笔硬度计 德国进口 Erichsen仪力信 小车铅笔硬度计
公司名称	昆山国晶电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Erichsen仪力信 型号:291 产品类型:铅笔硬度计
公司地址	周市镇新镇金威广场29号
联系电话	13372154386

产品详情

产品描述-

德国仪力信铅笔硬度计参数：

291型铅笔硬度计包括:17支 标准铅笔1个 特殊铅笔刨1块 砂纸1套 标准铅笔

(17支)特殊铅笔刨砂纸，颗粒细度 400

德国仪力信铅笔硬度计 产品说明：

测试原理不同硬度等级的铅笔以与水平成 45°角约 7.5 ± 0.1 n 的力在漆膜表面移动。铅笔的硬度由两个硬度等级确定，较软的一种产生一个写痕迹，另一个硬度等级将在涂层上产生一明显的划痕。

设计和功用 291型 铅笔硬度计使得测试在技术上符合 wolff-wilborn 标准，确保在整个测试过程中力度和角度保持恒定。仪器操作简单并排除了铅笔压力受人为影响。一套测试铅笔包括由 6b~9h 的17个硬度等级。

测试程序铅笔应刨好，石墨约凸出约 5

mm，可使用包括在供货范围内的特殊铅笔刨来达到此要求。垂直握住铅笔，石墨朝下对着砂纸

(颗粒细度400)把石墨芯磨平且边缘锋利。将铅笔夹在仪器中，铅笔凸出

5mm，再将仪器放在样板表面。用姆指和食指抓住轮轴，以大约10 cm/s 的速度在样板上推动仪器。选择适当硬度的铅笔要靠试验。建议开始时用一个中型较软的铅笔或中型硬度的铅笔，并逐渐找出最适合的铅笔。在测试过程中，要小心不要将铅笔的字痕和穿透痕混乱。如有必要可使用一块湿海绵或一块柔软

的橡皮擦将多余的线痕擦掉。两种铅笔的数字以铅笔硬度来标记。铅笔的硬度例如 2h...3h，意味着 2h 铅笔可在表面上留下字痕而3h 铅笔已可轻微将漆膜划破。颜料含量高的漆或包含片状颜料的漆不建议使用这种测试方法来测试

本产品的品牌是Erichsen仪力信，型号是291，产品类型是铅笔硬度计，测量范围是6B-9H，试验力是 7.5 ± 0.1 (N)，允许最大高度是2 (mm)，外形尺寸是详见参数 (mm)，重量是1 (kg)，加工定制是否