

硼硅玻璃视镜、视筒

产品名称	硼硅玻璃视镜、视筒
公司名称	东台市华翔钢化玻璃厂
价格	80.00/公斤
规格参数	莫氏硬度:7 密度:105 (g/cm3) 厚度:4-10 (mm)
公司地址	东台市时堰镇六烈村八组65号
联系电话	86-051585541756 13851021106

产品详情

莫氏硬度	7	密度	105 (g/cm3)
厚度	4-10 (mm)	透光率	95%
产地	东台	纯度	高
耐热性	260-520	品牌	华翔
深加工类型	钢化玻璃	颜色	白玻

耐高温玻璃性能完全符合iso3583国际标准，是一种高硼硅玻璃，具有优良的物理化学性能，它的含硅量在80%以上，玻璃的内部结构稳定性极为良好，因而具有较好的机械性能和化学性能；由于它的低热膨胀系数，能更好的耐受较高的温差，并具有良好的灯焰加工性能，是制造实验室用各种加热器皿、结构复杂的玻璃仪器、化工设备和压力水表玻璃等的良好玻璃材料。具体的物理化学性能如下:含硅量80%以上应变温度520 退火温度560 软化温度820 折射率1.47透光率(2mm)92%弹性模量67knmm-2抗张强度40-120nm-2玻璃应力光学常数 $3.8 \times 10^{-6} \text{mm}^2 / \text{n}$ 加工温度(104dpas)1220 线膨胀系数(20-300) $3.3 \times 10^{-6} \text{k}^{-1}$ 密度(20) 2.23gcm^{-3} 比热 $0.9 \text{jg}^{-1} \text{k}^{-1}$ 导热率 $1.2 \text{wm}^{-1} \text{k}^{-1}$ 耐水性能(iso 719)1级耐酸性能(iso 195)1级耐碱性能(iso 695)2级耐热急变玻棒法玻棒 6×30mm 300 关于gg17玻璃的几点说明a.gg17玻璃制造的仪器如需长期加热和加压，它的最高安全操作温度不应超过应变温度(520)。它在加热到退火温度时，不易变形，如放在适当支架上，且内部不受压力情况下，可以在短时间内加热到600 ，在此情况下，应使仪器缓慢冷却，藉以减少产生