

# 亚克力专用胶、紫外线光固胶。亚克力专用无影胶、工艺品专用胶

产品名称	亚克力专用胶、紫外线光固胶。亚克力专用无影胶、工艺品专用胶
公司名称	深圳市龙岗区鑫峰晟化工产品商行
价格	面议
规格参数	型号:355 粘合材料类型:塑料类,金属类 品牌:自产
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南城国际工业原料城M14-112号
联系电话	86-075533621967

## 产品详情

### uv光学无影胶355产品说明

#### 产品简介

主要用于压克力、pc、pvc、abs等塑料材质的粘接。该产品不单能满足压克力、pc、pvc、abs等塑料，而且对其它塑料、陶瓷等无机材料的粘接时也有很高的粘接强度。典型用于水晶工艺品、电子电器制造等行业。

#### 产品特色

1、固化后完全透明，产品在高温、高湿环境下可长期保持稳定高透明，不变黄、不白化；2、几秒钟定位，一分钟达到最高强度，极大地提高了工作效率；3、粘接强度高，剥离试验可将压克力材料本体撕裂；4、通过环保认证；5、柔韧性配方，可抗激烈震动，在两米高的自由落体可30次不开裂。

树脂规格	项目	参考值	测试方式
	化学成分	丙烯酸类树脂	由成分判定
	物理状态	25oc液体	目测
	外观	无色微黄液体	目测
	黏度cps	200~230及调浓的 25oc (s14, 100 rpm)	brookfieldrvdv-i+
	比重	1.06@25oc	
	折射率nd	1.477 @ 25oc	atago abbe refractometer nar-1t
	闪火点	> 88	开杯@ 1 atm
	公正单位检测	rohs(no:12999679-sz)	sgs检测

色度	0~1	
沸点	> 200	760mmhg,
蒸气压	< 0.3	20oc, mmhg
蒸气密度	9.5	(空气=1)
溶剂含量, %	0	
穿透率@2500nm, %	< 88	ftir
穿透率@5000nm, %	< 85	ftir

## 硬化条件

光硬化条件：以philips hpa400s波长365nm的紫外线灯源。

照射能量累积至1000~2000 mj /cm2的条件下硬化。

uv累积能量表：德制baier-uv/uv-radcol advanced。

## 储存条件

352

应存放在阴凉处，避免与阳光或是紫外光接触。操作者最好能够在使用完毕后尽速盖上盖子，杜绝任何的光照。在未开启原包装，25oc的储放条件下，产品的保存期限可达六个月。

## 运送方式快寄送货上门

我司会选择更合适的方式以上两种情况,但优请双方理解支持,为避免市场出现原材料紧张等非正常因素,订货请提前三个工作日,

## 处置原则

本产品不含致癌物质，但表面接触可能会导致暂时性的皮肤泛红，应以肥皂水将受污染的区域清洗干净。吞服对人体仍有毒性，一旦误食要马上实施催吐与送医诊治。使用者若不小心沾到眼睛时，要立即以大量清水冲洗眼睛至少15分钟以上再送医诊治。进一步的注意事项请详见物质安全资料表。

本产品的型号是355，粘合材料类型是塑料类,金属类，品牌是自产，粘度是300 ( Pa · s ) ，热熔胶类型是包装热熔胶，执行标准是GB，CAS是300