台湾永宽高黏度高强度耐水防水紫外线UV胶KU-6106-鱼缸用

产品名称	台湾永宽高黏度高强度耐水防水紫外线UV胶KU-6106-鱼缸用
公司名称	珠海金士能科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KU-6106 粘合材料类型:玻璃,金属类 品牌:KU-6106
公司地址	珠海市前山明珠南路2029号珠海市台商活动中心第6层606室
联系电话	86 0756 8600086 13392991308

产品详情

ø 产品简介

ku-6106光硬化树脂，在紫外光(365nm)或可見光(436nm)的照射下，會迅速反應成型，發揮應有的接著強度。本公司針對有防水要求的玻璃立面貼合應用，特別研發此產品。一般市場上的光硬化樹脂，在照光硬化後經過高溫的運送過程會產生黃變現象，造成美觀上的困擾。本公司所生產ku-6106具有強韌、耐冷熱衝擊等性質，經過高溫80°C烘烤一個月以上不產生黃變現象；80°C熱水浸泡二個月不發生脫膠（25°C浸水至少維持二年不脫膠），是經過嚴苛環測且品質穩定的防水級玻璃專用膠。本公司針對有防水要求的玻璃立面貼合應用，特別研發一系列不同黏度與硬度的特性，若客戶有相關產品應用，可參考本系列玻璃接著劑的技術資料。

ø 产品特色

ku-6106

（1）胶体透明度佳，uv固化后有强韧、吸震和耐冷热冲击等性质。

（2）耐候性、抗老化性良好，品質極為穩定可靠。

（3）耐水性佳，玻璃立面貼合固化后，长期环测不发生漏水现象。

ø 树脂规格

项目	参考值	测试方式
化学成分	压克力树脂	由成分判定
物理状态	25°C 液体	目测

外观	无色液体	目测
黏度 cps	5000 -7000 (25 oc s14) 100 rpm	brookfield rvdv-i+
比重	1.045at 25 oc r h60%	比重杯
折射率nd	1.4769 at 25°C rh60%	atago abbe refracto meter nar-1t
色度	1 ~ 2	比色计605-va2
溶剂含量%	0	由成分判定
重金属含量	0	sgs检测

ø 成品性质

项目	参考值	测试方式
比重	---- at h2o = 25 °C	precisa xs365m analytical balance参照astm d792-91
体收缩率 %	----	参照液体及固体比重计算
吸水率 %	1.65 25°C24hr	参照astm d570-95 试片规格: 圆形直径10mm×厚度2mm
伸长率 (25 oc) , %	173	gotech gt-ts-2000-m gotech u55计算机系统
durometer硬度 shor e d	d67 25°Crh60%	durometer d type 参照astm d2240-03
穿透率 % 500nm 450nm	90%	jasco model v-530
玻璃转换温度 °C	-16	ta instrument dscq100
树脂正常使用温度	-40~120 °C	

本产品的型号是KU-6106，粘合材料类型是玻璃,金属类，品牌是KU-6106，粘度是6000（Pa · s），执行标准是011，CAS是11