

# 7077玻璃UV胶水,玻璃粘金属UV胶,玻璃家具UV胶 玻璃专用UV胶水\*

产品名称	7077玻璃UV胶水,玻璃粘金属UV胶,玻璃家具UV胶 玻璃专用UV胶水*
公司名称	深圳市邦达康胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	型号:7077RS 粘合材料类型:玻璃,电子元件,金属类,陶瓷 品牌:邦宝力
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区富康二巷3号101
联系电话	13823192545

## 产品详情

...

### 玻璃粘接玻璃uv无影胶

#### 一、应用范围：

该产品是在波长为200~4000nm的紫外线照射进行固化的紫外线固化胶水。用于玻璃与玻璃的粘接。常应用于玻璃工艺品、玻璃餐台、玻璃茶几、艺术玻璃、卫浴玻璃、玻璃展柜、等玻璃制品行业。

#### 二、产品特点：

- 柔韧性增抢配方，大面积玻璃粘接时胶层不发白、不起彩纹或白纹。
- 耐老化性能好，在长期受力的条件下仍能保持高度和强度不衰减。
- 比一般uv叫明显有更高的透视度，固化后产品长期不变黄、不白化。
- 环保无毒，底气味、底腐蚀。

#### 三、技术参数：

测试项目	7077rs	7076
外观	透明液体	透明液体
粘度 (mpa.s)	650 ( 25 )	100 ( 25 )
定位时间 ( 秒 )	15	12

固化能量 (mj/cm <sup>2</sup> )	1500	1500
拉伸强度 (mpa)	14(玻璃粘玻璃)	20 (玻璃粘玻璃)
硬度 (邵d)	50	67
特点与用途	底粘度、底气味，用玻璃的大面积平面粘	底粘度，高

以上产品的定位时间是玻璃与玻璃粘接在40瓦飞利浦紫外线红灯光强为705mw/cm<sup>2</sup>的条件下测得。

#### 四、使用方法：

步骤1、清洁玻璃表面，清洁后有水或清洁剂残留在玻璃表面未干时，需将其吹干或擦干或等待完全干燥后方可点胶。

步骤2、将胶水均匀的点（倒）于其中一片玻璃表面，另一片玻璃轻放于胶水处进行贴合，用力挤压玻璃将气泡排出和胶水流平，确定粘接部位都有胶水覆盖并固定好玻璃位置。

步骤3、用布或纸巾将玻璃周边溢出的余胶擦除。在此步骤之前尽量别让胶水接触到紫外线。胶水在完全固化前切勿用湿布、湿纸、液体（如玻璃水、水、酒精、丙酮等溶剂）来擦洗玻璃周边溢胶。

步骤4、用波长为365纳米紫外线灯照射，直到胶层已充分固化。照射时紫外线灯尽量靠近胶水可加快固化。

步骤5、紫外线照射固化后，玻璃周边仍有益胶时可用刀片将其刮除。

#### 五、注意事项：

- 1、粘接时理想的胶层厚度为0.01-0.05mm，太薄或太厚都会影响胶层的粘接性。
- 2、确保胶层吸收充足的紫外线能量以到达最佳的固化效果，否则容易影响胶层的粘接性能。
- 3、在紫外线照射时切勿来回移动玻璃，否则容易造成胶层发白和粘接强度下降。
- 4、剩余不可倒回原包装，应避光密封室温保存，勿使儿童接触。

六、保存：在避光、密封、通风、阴凉条件下贮存，理想的贮存温度在8-28℃。

有效期限：一年

七、包装规格：250克/瓶、1公斤/瓶、20公斤/桶

..

#### 【温馨提示】

1.我司销售点与网店同时销售，90%以上的产品都有现货(特殊型号和包装需提前预定)请买家拍下前与我们确认是否有现货，并请尽量使用支付宝。

2.我司每天发货的时间是当天下午的17.00前，之后拍下的产品要第二天发出。

3.由于我司出售的产品是胶水，广东省外的客户快递公司发件是陆运的，并非发航空，所以会慢

点（10kg以内的是可发快递，10kg以上的货物是发货运，以双方协商为准）。

4.广东省外的客户，请先联系客服确认您所在的地区是否有快递（或货运）到达，并确认好物流费用后再拍。

5.我司产品标注价格均为不含税，不含运费（注：开票加3%的增值税，量大的运费可双方协商一致为准）。

本产品的型号是7077RS，粘合材料类型是玻璃,电子元件,金属类,陶瓷，品牌是邦宝力，粘度是650（Pa·s），热熔胶类型是其他热熔胶，执行标准是SGS，CAS是12