

单组份环氧AB胶 耐高温粘结胶 IC 绑定黑胶 不流胶

产品名称	单组份环氧AB胶 耐高温粘结胶 IC 绑定黑胶 不流胶
公司名称	深圳市欧斯邦新材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:OS-800 粘合材料类型:电子元件,塑料类,木材类,其他 品牌:其他
公司地址	深圳市宝安区西乡乐群工业区A2栋 (西乡大道236号)
联系电话	86-075533568861 13728628409

产品详情

os-800 ic封装胶产品说明书

os-800单组分环氧树脂ic封装胶，该产品具需加温固化，分为白色、黑色、灰色等几种颜色；

优点：

- 1、固化后表面光亮、粘接力强；
- 2、热收缩非常低，电器性能非常优秀；
- 3、只需少量或不用添加稀释剂，提高了产品的机械性能及电器性能。

专用于ic绑定分装用胶。

一、性状：

产品型号： os-800

颜色： 黑色

粘度（25℃） 18000-20000cps

二、固化条件： 100-120℃ *60min

三、硬化物特性：

硬度： shore d 85

剪切强度： mpa 28-32

剥离强度： kn/m 3.6-4.2

拉力强度： kg/cm² 22-23

体积电阻： ohm 1×10^{15}

热变形温度： 125

瞬间耐温： >300

吸水率：%(100 x 24hrs) 0.20

%(25 x 24hrs) 0.09

四、注意事项:

该产品储存条件为15 ° *6个月，请远离高温或阳光，因置于低温或阴凉处储存；

请保持容器密闭，以免受潮影响品质；

使用时可根据生产工艺要求适当添加一定比例的稀释剂，建议添加范围为胶料：稀释剂=10-20：1；

如需添加稀释剂时，请反复试验检测，以防稀释剂内含水分过高而影响产品得品质。

在固化过程中，请严格按照硬化条件烘烤，以免影响产品质量；

在使用过程中，请勿将剩余材料倒回新产品中，以防带入杂质影响新料；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错；

七、【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组1kg/5kg。

本产品的型号是OS-800，粘合材料类型是电子元件,塑料类,木材类,其他，品牌是其他，树脂胶的分类是环氧树脂胶，热熔胶类型是胶合板热熔胶，剪切强度是20（MPa），有效物质是99（%），活性使用期是30（min），工作温度是110（ ），保质期是6（个月），执行标准是543687，CAS是22345-1