

环艺园林文化砖艺术石专用模具硅胶 配送固化剂包邮

产品名称	环艺园林文化砖艺术石专用模具硅胶 配送固化剂包邮
公司名称	东莞市滢佳有机硅科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HJ-830 厂家(产地):滢佳 文化砖艺术石专用模具硅胶:配送固化剂
公司地址	东莞市长安镇咸西社区铭恩西街七巷1号
联系电话	86-0769-89917862 13549466638

产品详情

tel:0769-89917862.89917863 , fax:0769-81584166网址:www.wanfeng8888.net联系人黄生电话13549466638,微信号:hj66638

.滢佳产品用途:制作与复制玩具、礼品、手板、模型、浮雕、佛像、城市雕塑、家用品、机壳板、产品开发等产品的仿真材料;广泛用于水泥、文化石,石膏、肥皂,树脂、pu、ab水、abs料的复制;还用于小批量的产品复制。·产品特性:本系列产品是缩合型双组份(rtv型)硅橡胶,是由硅橡胶料和固化剂两种成份组成;本品具有良好的流动性、粘度低易操作;固化后耐烧、耐高温、耐腐蚀、耐溶剂,且抗拉伸和抗撕裂强度高、线收缩率小、翻模次数多等优点。·常规产品参数(缩合型)

型号	外观	粘度(cps)	硬度(a0)	拉伸强度 (mpa)	抗撕强度 (kn/m)	伸长率(%)	固化剂配 比(%)	操作时间 (min)	固化时间 (h)
hj-830	乳白色	30000	30	2.8	30	300	2-3	15-40	2-4
hj-825	乳白色	25000	25	2.8	35	350	2-3	15-40	2-4
hj-928	半透明	20000	25-28	4.5	38	500	2-3	15-40	2-4
hj-910	半透明	10000	10	3.5	28	300	2-3	15-40	2-4
hj-905	半透明	6000	5	2.5	18	200	2-3	15-40	2-4

·使用方法使用时将胶料从包装桶内取出,称取所需重量的胶料后,按胶料:固化剂=100:2的重量比,

搅拌均匀后，经真空排泡或热空气排泡后，注入干净的模具框内，在常温下放置，待胶料固化后即可注模使用。· 注意事项1、本品固化速度与环境温度有密切关系，温度越高，固化速度越快；用户可根据气温的高低，适当调整固化剂用量，从而获得理想的固化速度。2、如复制产品为陶瓷、815树脂、abs料、木制品、金属材料等原板时，其原板表面应使用脱模剂或用烘烤模方法，再灌模使用，避免粘模现象的发生。3、本系列产品的两组份应密封储存，放置在阴凉的地方，避免日晒雨淋。4、本系列产品储存期为3个月；储存期内如粘度增稠，搅拌均匀后使用，其性能不变。5、本系列产品为非危险品；但在使用过程中，如固化剂与皮肤接触，用适量的洗涤剂和水清洗即可；如固化剂溅入眼睛，立即用洁净的水清洗至少15分钟，并咨询医生。· 包装与运输本系列产品包装于塑胶桶或铁桶中，其规格有：25kg、200kg包装，按非危险品运输。

本产品的型号是HJ-830，厂家(产地)是滢佳，文化砖艺术石专用模具硅胶是配送固化剂