

# 绒毛漆适用于ABS/PV/PS/PMMA可直接喷涂

产品名称	绒毛漆适用于ABS/PV/PS/PMMA可直接喷涂
公司名称	深圳市友能化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:满鑫 颜色:可调适任何颜色
公司地址	深圳市光明新区公明办事处合水口社区上屯新村 一排10栋1002房
联系电话	13008862586

## 产品详情

mx-5001弹性、绒毛漆，附着性优良，抗划伤性佳，具有弹性及丝绒毛手感；漆膜均匀光滑，具有高贵典雅的装饰效果；耐化学品性强，持久耐用，干燥快速，施工方便，可应用于家电制品、特种装饰品等。

适用底材：abs、ps、hips、五金等。

性能指标：

附着性：1mm<sup>2</sup>方格100个，3m透明胶带试验,100/100

铅笔硬度：三菱u2铅笔， f

耐手汗：人工汗液测试，48h，无异状

耐醇性：99.5%酒精，4.9n(0.5kgf)，来回擦拭， 100次，无异状

耐磨耗性：rca仪， 70次

耐湿热：40 × 98%rh × 240h，无异状耐热循环：(-30 × 2h 60 × 2h) × 40次，无异状

油漆成分：弹性漆（mx-5001）+固化剂（k-001）+稀释剂（as-228）

稀释比例：10（弹性漆）：1（固化剂）：4（稀释剂）

施工说明：

1、 施工混合前先将油漆搅拌5分钟至均匀。用精确的电子秤或天平按混合比例称量，保证配比准确。

油漆混合后，用干净的铝条或铁棒搅拌至完全均匀。

2、喷涂施工前除掉所喷涂底材的油渍，污染物等，底材完全干燥后方可喷涂。并且喷涂当中不得混入其它种类油漆或溶剂，注意喷涂环境的清洁。

3、喷枪选择口径为1.0-2.0mm的喷枪，喷枪压力应为3-4kg/cm<sup>2</sup>。喷涂最佳温度约为25℃，湿度在80%以下。

4、施工过程：

a雾幅调至中气压，校调至3-4kg/cm<sup>2</sup>，尽量喷湿工件表面。b油量控制要均匀，过小容易出现漆膜表面起颗粒，过大可能出现银粉排列不好，容易出现发黑现象。

5、干燥条件：喷好工件置于干净之处，5-10分钟漆膜表面变哑后再进行烘烤，在70℃恒温下，烘烤30分钟。

6、施工时间：配兑好的油漆请在2-3小时内完成。

7、测试时间：喷涂后的成品请在漆膜完全干后检测各项性能。

8、检测报告：通过sgs认证。

9、油漆规格：20kg/桶，贮存时间6个月。

注意事项：

a、由于mx-5001绒毛漆硬化后，漆膜表面坚韧，一般丝印油墨无法穿透，所以应将丝印油墨印花原胶壳表面或底漆上，然后再喷上橡胶漆，即可获得理想效果。

b、mx-5001绒毛漆本身含消光剂，漆膜可以掩盖一般注塑过程出现的夹水纹，如夹水纹严重，也可以喷底漆掩盖。

c、工件烤烘后要放置1小时左右，使其完全冷却，硬化后才可包装，不然太快包装，胶袋会粘住漆膜，而使部分地方发亮，工件便要报废。

本产品的按溶剂类型分是水性漆，品牌是满鑫，颜色是可调适任何颜色，保质期是6（个月）