

水性塑料漆（涂料）自干，单组份

产品名称	水性塑料漆（涂料）自干，单组份
公司名称	宝应县光彩玻璃艺术材料厂
价格	面议
规格参数	品牌:春雨 单件净重:25 (Kg) 颜色:可配各色
公司地址	宝应县汜水镇龙河工业集中区
联系电话	13305255595

产品详情

技术指标：

外观	透明液体	实干	24小时
硬度（三菱笔）	2h	组份	单组份
耐水	72小时	干燥方式	自干或100度烘干
耐醇（50%）	15分钟	贮存	0—40度：12月
附着力（百格法）	0	50度热稳定性	15天
耐沸水	20分	固含量	30%
表干	30分	耐气候老化	800h

使用方法：

1--光油或清漆；将本树脂用水和乙醇稀释20%--70%（可根据实际需要调整水醇比例），搅拌均匀过滤，放置30分钟除泡，也可加入0.5-1%的消泡剂使用。

2--色漆；将本树脂加入水性色浆、分散剂、水和乙醇，搅拌均匀，过滤使用。如加入色粉原料则需要三辊机、砂磨机研磨或高速分散机分散，过滤，使用。

注意事项：

1--稀释（乙醇：水==1:1水多干燥慢，此比例也可根据实际需要调整），稀释后过滤，静置30分钟消泡，

涂刷后的产品，表干30分钟，实干24小时，完全达到最佳性能，夏季需7天以上，冬季需15天以上，也可以100度低温烘干30分钟，可达到最佳性能。

2--水溶性差时可加入氨水调pH—7.5-8左右以增加树脂水溶性。

3--超过贮存期检测性能无变化可继续使用。

本产品的品牌是春雨，单件净重是25（Kg），颜色是可配各色，保质期是12（个月），按溶剂类型分是水性漆