水性塑料漆(涂料)自干,单组份

产品名称	水性塑料漆(涂料)自干,单组份	
公司名称	宝应县光彩玻璃艺术材料厂	
价格	面议	
规格参数	品牌:春雨 单件净重:25(Kg) 颜色:可配各色	
公司地址	宝应县氾水镇龙河工业集中区	
联系电话	13305255595	

产品详情

技术指标:

外观	透明液体	实干	24小时
硬度(三菱笔)	2h	组份	单组份
耐水	72小时	干燥方式	自干或100度烘干
耐醇 (50%)	15分钟	贮存	0—40度:12月
附着力(百格法)	0	50度热稳定性	15天
耐沸水	20分	固含量	30%
表干	30分	耐气候老化	800h

使用方法:

1--光油或清漆;将本树脂用水和乙醇稀释20%--70%(可根据实际需要调整水醇比例),搅拌均匀过滤,放置30分钟除泡,也可加入0.5-1%的消泡剂使用。

2--色漆;将本树脂加入水性色浆、分散剂、水和乙醇,搅拌均匀,过滤使用。如加入色粉原料则需要三辊机、砂磨机研磨或高速分散机分散,过滤,使用。

注意事项:

1--稀释(乙醇:水==1:1水多干燥慢,此比例也可根据实际需要调整),稀释后过滤,静置30分钟消泡,

涂刷后的产品,表干30分钟,实干24小时,完全达到最佳性能,夏季需7天以上,冬季需15天以上,也可以100度低温烘干30分钟,可达到最佳性能。

- 2--水溶性差时可加入氨水调ph—7.5-8左右以增加树脂水溶性。
- 3--超过贮存期检测性能无变化可继续使用。

本产品的品牌是春雨,单件净重是25(Kg),颜色是可配各色,保质期是12(个月),按溶剂类型分是水性漆