

纸张硅油离型剂 有机硅硅氧烷

产品名称	纸张硅油离型剂 有机硅硅氧烷
公司名称	广州得尔塔有机硅技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	有效物质:有机硅硅氧烷 型号:DT8400 品牌:DELTA
公司地址	中国 广东 广州市 天鹅花园
联系电话	86-020-87261917 18926121115

产品详情

一、简介：dt8400硅油离型剂，主要用于制作硅油纸，格拉辛纸。体系必须用合理的溶剂稀释至合理的浓度以涂覆于基材上。涂覆后需用热量挥发溶剂，固化有机硅。特性：三组份体系，容易使用对大多数胶粘剂能提供较高剥离力低温快速固化用于热敏性基材特别是薄膜可获得优良的固化低硅转移性已催化的浴槽稳定性优异对广谱的胶粘剂体系有稳定的剥离力。

特点：1.适当的剥离力 2.低硅转移性。 3.对基材有优异的固化性能及结合力。 5.可根据需要调节配方。

二、技术

项目	外观	粘度cp	添加比例	备注
a	无色透明液体	10000-12000	100	
b	无色透明液体	20-26	3	
c	无色透明液体	70-90	1	

三、使用方法与注意事项1、将100份主剂（a组份）用120#号汽油或者甲苯稀释3-5倍搅拌均匀，加入交联剂溶液（b组份）3份，加催化剂1份搅拌均匀，后使用。2、稀释后的溶液，在24小时内使用完。3、固化温度110 ~150 ，固化时间20~30s。

包装/储存：180kg桶包装。放置在阴凉通风处，有效期为二个月（封闭状态）。

2、本品浴槽寿命为24小时，将三组分充分混合后请尽快使用完。

3、本品易被分子中含p（磷）、s（硫）、n（氮）元素的有机化合物“毒化”而影响固化效果，使用时注意清洁，防止杂质混入。4、本品切忌与水或加入硫化剂的缩合型硅胶、加入固化剂的环氧树脂、聚氨酯等相混或接触。包装、贮存及运输：5、本品在贮存及运输时，应保存在阴凉干燥处，防止日晒雨淋。

贮存期12个月，超期复验，若符合标准，仍可使用。6、本品按危险品贮存和运输。

四、备注：当涂布环境的湿度差异很大的时候，同样的速度可能在湿度大的时候进烘箱跑起来的时间稍长于湿度小的环境，以保证固化完全，缩短其后期的固化时间。湿度大与湿度小的环境，其他涂布性能一切良好。

广州得尔塔有机硅
技术开发有限公司

本产品的有效物质是有机硅硅氧烷，型号是DT8400，品牌是DELTA，产品规格是无色透明液体，执行标准是DT8400，主要用途是离型纸涂布，应用范围是格拉辛纸