

# 氟橡胶 DS2604 东岳原料

产品名称	氟橡胶 DS2604 东岳原料
公司名称	东莞市常平聚思富塑胶原料经营部
价格	面议
规格参数	型号:DS206 厂家(产地):山东东岳 耐磨防腐:耐酸碱耐老化
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场塑华东路41号
联系电话	15322983779

## 产品详情

氟橡胶 ( fkm-ds260 ) ( 俗称2 # 胶 ) , 为白色弹性体 , 为偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物 , 其氟含量在66%以上。氟橡胶生胶 ( ds2600 ) 经加工硫化而成的制品具有良好的力学性能 , 卓越的耐油性 ( 各种燃油、合成油、润滑油 ) 以及高温耐热性 , 是现代航空、火箭、导弹、宇航飞行等尖端科学技术及其它工业不可缺少的材料。技术指标 : 项目 单位 ds2601 ds2602 ds2603 ds2604 ds2461 ds2462 ds2463 -1 -2 -1 -2 -1 -2 外观 白色或微黄色胶片 相对密度 g/cm<sup>3</sup> 1.78 ~ 1.83 1.80 ~ 1.84 1.80 ~ 1.84 1.80 ~ 1.84 门尼粘度 , [ml(1+10),121 ] 10 ~ 29 30 ~ 39 40 ~ 60 61 ~ 79 80 ~ 100 101 ~ 120 121 ~ 200 拉伸强度, mpa 11.0 11.0 11.5 11.5 断裂伸长率, % 150 150 160 160 275 × 24h老化后 : 拉伸强度, mpa 9.0 9.0 9.5 9.5 断裂伸长率, % 120 120 130 130 压缩形变, ( 200 × 24h, 双酚af, 压缩率30% ) % 25 25 25 25 耐油性 ( 1#标准油, 200 × 24h, 测量增重 ) , % 6 6 6 6 特性 低门尼粘度, 聚合物流变性能好 中门尼粘度 中高门尼粘度, 延展性好 高门尼粘度, 高强度 超高门尼粘度 应用 高门尼橡胶降低粘度的添加剂、o型圈、合成制品的抗挤压部分 模压成型、注压成型、注射成型的o型圈, 挤出型软管等 混炼膜片、油密封件、挤压型软管等 注压成型的普通部件、油密封件等 模压成型的部件、高强力的硫化产品

注 : 在鉴定配方中均采用双酚af硫化剂进行硫化测试 产品用途 : 广泛应用于耐高温、耐燃油(航空燃油、汽车燃油)、耐润滑油(各种合成油)、耐流体(各种非极性溶剂)、耐腐蚀(酸、碱)、耐强氧化剂(发烟硫酸等)、耐臭氧、耐辐射、耐大气老化的场合, 制作垫圈、垫片、o型圈、v形环、骨架油封、隔膜、胶管、电缆护套、隔热布、阀片、伸缩接头、胶辊、涂层、膏状室温硫化腻子等。 注意事项 : 1、氟橡胶生胶在260 以下热稳定性良好。在260 ~ 300 的环境下长时间放置, 会发生微量的分解, 高于320 时, 产品分解速度明显加快, 其主要分解产物为有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。当氟橡胶生胶遇到火时, 也会释放出有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。 2、请注意氟橡胶不能与金属粉末或10%以上的胺类化合物混炼。如果氟橡胶与金属粉末 ( 如 : 铝粉、镁粉等 ) 或10%以上的胺类化合物混炼, 由于混炼时温度上升及部分元素与氟橡胶剧烈反应, 从而对混炼装置及操作者自身带来重大的损害。

本公司长期供应氟橡胶/以下各种型号 氟橡胶viton美国杜邦e-430 氟橡胶viton美国杜邦gf-200s 氟橡胶viton美国杜邦vtr-9217 氟橡胶viton美国杜邦gf-600s混炼胶 氟橡胶viton美国杜邦glt-600s混炼胶 ( 耐低温专用 ) 氟橡胶viton美国杜邦e-45 氟橡胶山东东岳神舟ds2461 氟橡胶山东东岳神舟ds2462 氟橡胶山东东岳神舟ds2463 氟橡胶山东东岳神舟ds2601 氟橡胶山东东岳神舟ds2602 氟橡胶山东东岳神舟ds2603 氟橡胶山东东岳神舟ds2604

氟橡胶山东东岳神舟ds2461 2462 2463 氟橡胶a-401c

本产品的型号是DS206，厂家(产地)是山东东岳，耐磨防腐蚀是耐酸碱耐老化