

溶剂型 防流变助剂 防沉剂 聚酰胺蜡 8900

产品名称	溶剂型 防流变助剂 防沉剂 聚酰胺蜡 8900
公司名称	济南新田化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HX-8900 产品规格:公斤 用途、使用范围:溶剂型涂料、溶剂型油墨
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 五层南侧530号
联系电话	13675410606

产品详情

组成 hx-8900 聚酰胺蜡 物理数据 外观 酸值 mgkoh/g 胺值 mgkoh/g 不挥发性 % 闪点 溶剂 浅黄色膏状体
5 5 20 43 三甲苯/正丁醇 应用范围 溶剂型涂料、溶剂型油墨 推荐用量 总配方量 % hx-8900 0.5-5 用法
可在研磨前添加，或者制成母液后在调漆阶段添加。性能优点 hx-8900是该系列中触变增稠效果最强的
品种，它有效防止涂料中颜、填料在贮存时的沉淀和防止涂料施工时发生的流挂现象，同时不会因为长
期贮存或温度变化而使其防沉淀和防流挂性能发生改变，稳定性高，属增稠型防沉、防流挂助剂，特别
适合用于哑光涂料体系。包装 15kg不回收绿色铁桶。贮存 远离热源、火源，避光保存。
器具未完全用空前，使用后须盖紧桶盖。注意事项 1.hx-8900分散时温度注意控制在60 以下；
2.母液制备方法：hx-8900 20% 二甲苯 40-60% 树脂 40-20%
注：根据树脂粘度来调节二甲苯与树脂的比例。制备：1) 将配方中所有组分加入容器中；2)
将告诉分散机转速调制400-500r/min，预混合2-5分钟
3) 将高速分散机转速调至1000-1500r/min，分散10-30分钟，至母液完全分散均匀
，注意控制母液温度不超过60 。

本产品的型号是HX-8900，产品规格是公斤，用途、使用范围是溶剂型涂料、溶剂型油墨，品牌是华夏
，包装规格是15kg不回收绿色铁桶