

田菱59系列水转印油墨,田菱水标油墨

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 田菱59系列水转印油墨,田菱水标油墨 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区印彩印刷科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:田菱 单件净重:1000 (g) 保质期:24 (个月) |
| 公司地址 | 中国 广东 佛山市 广东佛山市顺德容桂镇青华路274号 |
| 联系电话 | 86 0757 22906878/22901919 |

产品详情

forward 59系列水转印油墨

forward 59系列一液型水转印油墨是研发的水转印烘烤型水转印油墨，配合yr-5900低温转印可撕膜几ry-6103系列低温水转印不撕膜使用。可适用于不规则表面承印物的图案水转印。广泛适用于金属、玻璃、塑料、木材及其它类材质。

性状

- | 特征：为环氧树脂溶剂类低温烘烤固化油墨
- | 粘度：2000cps-4000cps
- | 固含量：40%-60%
- | 干燥时间：80~200 ° c x 30分钟

适用范围

- | 有机材质：玻璃及其它有机材质
- | 金属材质：自行车车架、不锈钢等材质

l 塑料材质：摩托车头盔、钓鱼杆、体育用品（高尔夫球杆、球拍等）

使用方法

l 使用200~250目网版将油墨印刷到水转印纸上。室温下干燥2小时以上。不可加热干燥。

l 用70~100目网版印刷yr-5900可撕膜，在室温干燥2小时以上，不可加热干燥。

l 将印刷完成的图案剪下，浸于常温水中约30秒~1分钟后取出，一手按住可撕膜的边缘，一手拖出底纸，将图案顺势贴在承印物表面，对准位置后，用橡胶条刮除图案下面的水分及气泡，使其紧密贴附于材质表面，即完成转印。

l 将转印好的图案，在室温下充分干燥2小时以上，撕去yr-5900可撕膜，再将承印物进行烘烤。

l 烘烤条件：塑料类：80~120 ° c x 30分钟，金属无机类：80~200 ° c x 30分钟。

或根据不同材质的耐热程度而定。

注意事项

l 因承印物材质及作业环境的不同，参考的加热温度、时间会发生变化，请在使用前加以充分的测试。

l 油墨应用于塑料材质后，可在表面涂上聚氨酯或其它类型的光油，再一并烘烤。

l 稀释时请一定使用59系列专用稀释溶剂，不可同其它油墨或溶剂混合使用。

l 远离火源，避光、阴凉通风处16~32 ° c密封保存。

产品介绍

产品信息产品名称：水标油墨 规格：1kg 使用部位：

头盔，自行车，酒瓶等弧面材质上需丝印的部位 光泽：

亮光 涂刷面积：根据需要，建议在1米以下 是否可调色：量大可提供

产品实拍图

转印成品

转印成品

转印成品

转印成品

产品细节图

公司介绍

- 1.使用200 ~ 250网目把所印图案用astro油墨印刷到转印纸上，如果有调稀黏度的需要的话请使用astro溶剂。
- 2.在室温下进行干燥、油墨将在1个小时左右完全干燥。
- 3.使用70 ~ 100网目把coat印刷到整个印刷图案上。
- 4.在室温下coat进行一个小时的干燥。
- 5.把完成后转印纸放入水中浸2、3分钟。
- 6.把用水湿透过的转印纸贴到陶器上、再用手指把印刷膜的一边压住、并把转印纸从印刷涂层与陶器间滑动掉。
- 7.使用橡胶板把涂层与陶器间的气泡除掉、是至印刷涂膜与陶器能密切的接着。
- 8.把印刷涂膜放在陶器上一个小时以至成熟。
- 9.把coat涂层拉掉。
- 10.用湿手巾把coat污物擦去。
- 11.把带有印刷图案涂层的陶器在200度x30分钟的条件下来烧附完成。

企业证书

售后说明

1、物流配送

支持快递和货运

2、付款方式

20kg以上含货运包邮

3、退换货政策

收货之日起7天之内可退换，如果是买家订错货或喜好等问题，运费需要买家支付

本产品的品牌是田菱，单件净重是1000（g），保质期是24（个月），着色力是100（%），细度是0.25（um），粘度是95（S），适用对象是各种水转印花纸印刷，流动度是10（mm），颜色是全色