

耐丙酮无卤素陶瓷油墨 福海

产品名称	耐丙酮无卤素陶瓷油墨 福海
公司名称	深圳市福海科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福海 单件净重:1000 (g) 保质期:24 (个月)
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大和社区大和路266号 四楼
联系电话	0755-28027961 15818653596

产品详情

tc陶瓷玻璃油墨

一.技术参考

- 1、适用范围：主要用于各种金属、五金、玻璃、钢化玻璃、陶瓷、等制品的丝印及移印。
- 2、产品特性：亮光、遮盖力高、附着力佳、剪度高、耐酒精、耐酸碱、耐洗网水、耐丙酮、耐汽油、耐水煮、耐油脂等。
- 3、稀释剂：用我司fh-03专用稀释剂或783开油，用718洗网水清洗网版。
- 4、固化剂：双组份使用，必须添加tc-01固化剂配合使用，添加量为10-15%，
- 5、油墨调配方法：开罐先搅拌均匀，取所需量油墨稀释到合适印刷粘度。如需添加固化剂，先加固化剂搅拌后静置10分钟，待油墨与固化剂完全交联后再进行稀释。
- 5、油墨调配方法：开罐先搅拌均匀，取所需量油墨稀释到合适印刷粘度使用。
- 6、干燥时间：烘烤干燥，160 烘烤25分钟，
- 7、添加固化剂后的使用时限：6-8小时，过期请弃用，剩余油墨不可回收。

【性能检测】

- 1、3m胶带划百格测试：100%无脱落。
- 2、耐酒精测试：用脱脂棉沾酒精以500g力水平来回500次无脱色。
- 3、耐洗网水测试：用脱脂棉沾洗网水以500g力水平来回500次无脱色、浸泡72小时无变化。
- 4、耐丙酮测试：用脱脂棉沾丙酮以500g力水平来回100次无脱色、浸泡72小时无变化。
- 5、耐汽油测试：用脱脂棉沾97#汽油以500g力水平来回500次无脱色、浸泡72小时无变化。
- 6、耐油脂测试：用食用黄油涂于印刷表面24小时后，再放入煮沸的花生油中煮30分钟无变化，取出冷却后用3m胶带划百格测试100%无脱落。
- 7、耐酸碱测试：分别用15%浓度的hcl和naoh溶液浸泡72小时无变化。

【注意事项】

- 1、先小量试印确认符合要求后再批量生产。
- 2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。
- 3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。
- 4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
- 5、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。
- 6、使用时注意施工场所的通风状况良好，尽量避免皮肤直接接触。
- 7、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。

本产品的品牌是福海，单件净重是1000（g），保质期是24（个月），着色力是100（%），细度是3（um），粘度是3800（S），适用对象是陶瓷、玻璃、金属，流动度是280（mm），颜色是黑白红黄蓝绿紫