# 改性硅丙疏水乳液 8861

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 改性硅丙疏水乳液 8861 |
| 公司名称 | 上海神诺贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 牌号:8861<br>产商/产地:美国<br>含量≥:42（%） |
| 公司地址 | 上海市闵行区莘庄工业区光华路1188号 |
| 联系电话 | 021-64387827 13361837827 |

# 产品详情

s 8861

概述

s 8861是新型特殊结构的有机硅氧烷改性聚合物乳液。在干燥成膜时其中si-oh之间以及和基材上的-oh-发生多重交联化学反应， 可使涂层有极低的表面张力，保持极佳的疏水效应。

优点：

★ 涂层明显的疏水效应 ”， 表面极低的吸水率,对基材提供最大限度的保护，减少涂层裂纹，防止盐碱在涂层表面沉淀堆积漆膜发白

★ 涂层良好的再涂性

★ 有机硅交联作用提高涂层强度

★ 疏水效果持久，可经多次反复洗刷

★ 涂层表面滑爽，减少污物粘附

★ 涂层具有单向防水透气性，外界水分难进入，基材中水分可以出来

★ 涂层表面水滴干燥后不留痕迹

★ 涂料和基材表面交联固化，提高涂层附着力

★ 相容性好，可应用于绝大多数的市售乳液涂料体系

典型技术指标：

| | |
|---|---|
| 比重(water=1) | 1.027 |
| 外观 | 乳白色液体 |
| ph值(25°C) | 7.5-8.5 |
| 粘度(25°C,brookfield2#spind ,50r) | 300-1500mpa.s |
| mfft | 24-25°C |
| 固体份 | 42.0-44.0% |
| 沸点 | approx.100°C |

使用建议：

— 和苯丙或纯丙类乳液共用，与大多数市售乳液有好的相容性

— 在中、低的pvc体系中会有更充分的交联，使用效果更好

— 避免和其他类型的有机硅乳液混合使用以免发生过度交联影响涂料安定

— 在配漆阶段加入

用量

一般为涂料体系10%wt.即有理想效果

储存

在0-50°C存放,避免阳光直射,注意防冻。使用后及时盖紧桶盖。

贮存期：12个月

说明：本资料中我们所提供的参考资料和数据是籍于我们的试验，是诚实而可靠的，但并不代表它们适用于任何场合。用户在使用前必须做实验确认。

本产品的牌号是8861，产商/产地是美国，含量≥是42（%），粘度是--（S）