

# 建筑涂料用硅丙乳液WE3251

产品名称	建筑涂料用硅丙乳液WE3251
公司名称	深圳市安品有机硅材料有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:WE3251 产商/产地:深圳安品 含量 :47 ( % )
公司地址	深圳市宝安区福永街道福海大道三星工业区二区 安品大楼
联系电话	0755-61149688 13613059170

## 产品详情

we 3251 ( 硅丙乳液 )

编号 : we 3251 名称 : we 3251 ( 硅丙乳液 ) 特性 :

### 概述

we3251是以水为介质，运用先进技术将硅氧烷和丙烯酸酯聚合而成的水溶性新型树脂材料，除具有丙烯酸酯良好的成膜性、透明性、柔韧性外，同时具有有机硅高度的抗氧化、抗热分解以及突出的耐候、憎水、抗污性能。产品不含苯、醇等溶剂，避免了对人体和环境有害物质的引入，符合最新环保理念。

we3251特别针对外墙涂料需要，使用其配制的涂料具有极好的耐候、耐酸碱、防水、抗污性能，附着力强、不黄变、不开裂，在大范围温度湿度变化下始终保持优异的品质。

### 主要性能

1. 优异的耐水性
2. 耐候性极佳，耐黄变
3. 优异的自洁性
4. 高光泽感
5. 优异的沾污性和抗回粘性

- 6. 优异的耐擦洗性
- 7. 突出的颜填料承载能力
- 8. 与助剂有良好相容性

#### 主要用途

高档内外墙涂料、高档真石漆

#### 性能参数

序号	项目	指标
1	外观	乳白色带蓝光液体
2	粘度 mpa.s 25 , 3号转子 , 60转/分	100 ~ 500
3	固含量 %	47 ± 1
4	ph值	7 ~ 9
5	玻璃化温度	29
6	最低成膜温度	20
7	钙离子稳定性 0.5%cacl2:we3251=1:4	48h,无分层、无沉淀
8	冻融稳定性 -20 16h , 30 6h , 一个循环	循环数 > 3不破乳 , 不增稠
10	机械稳定性 3000r/min	30min,无分层、无沉淀
11	耐水白性	96h不发白

测试环境：（ 25 、 rh:65% ）

#### 包装

50kg胶桶 & 200kg铁桶。

#### 储存

密封贮存于阴凉干燥处，避免冷冻及暴晒，建议正常贮存温度在10 ~35 ，有效贮存期自包装之日起为半年。

#### 特别声明：

本说明所提供数据均为特定条件下测得，因使用环境的不同会略有差异。建议使用者在使用前预先测试，以确认是否适合使用目的。在使用过程中有任何问题，请与公司深圳总部联系。

本产品的牌号是WE3251，产商/产地是深圳安品，含量 是47（ % ），粘度是100-500（ S ）