

BLJ-KD96 硅丙乳液 高硬度 高耐水 有机硅含量高 疏水性

产品名称	BLJ-KD96 硅丙乳液 高硬度 高耐水 有机硅含量高 疏水性
公司名称	上海保立佳化工有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:KD96 产商/产地:保立佳 含量 :46 ± 1 (%)
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海奉贤区大叶公路6828号
联系电话	86 021 57582468 15921806058

产品详情

blj-kd96

硅丙乳液

产品简介

blj-kd96硅丙乳液是在解决乳液漆膜存在吸水泛白现象的基础上开发的一种新型乳液，该乳液选用进口优质乳化剂及特种功能单体，采用种子工艺、核壳技术聚合而成。

特点用途

- 1、 高硬度、高耐水、抗泛白，配制的真石漆有逼真感觉。
- 2、 优质的疏水性，抗沾污性好。
- 3、 乳液中有机硅含量高，对底材附着力好。
- 4、 特殊的硅烷接技工艺，耐候性优异。

广泛用于高级真石漆及高级外墙硅丙乳胶漆。

典型特性

序号	项 目	指 标
1	外观	乳白色微带兰相液体
2	粘度，m pa • s	1000-4000
3	固体含量，wt%	46 ± 1
4	ph值	7-8
5	玻璃化温度，（tg）	35
6	最低成膜温度（mft），	22

泛白性实验：

用100um湿膜制备器在玻璃板上制备乳液清漆膜，在50℃恒温干燥箱中干燥8小时，然后浸泡入水中，乳液膜96小时不泛蓝、不泛白、不剥落。

包装贮存

包装为50kg，150kg塑料桶，200kg铁桶或者1000kg罐装。

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

敬请注意：

以上数据属产品典型特性，并非产品规格，不构成本公司承担法律责任的依据。用户需根据自己的具体需要进行试验，从而确定用户您最适合的配方工艺，公司对自己的产品除质量和技术外不做任何承诺。

本产品的牌号是KD96，产商/产地是保立佳，含量 是46 ± 1（%），粘度是1000-4000（S）