

硅丙乳液（用于真石漆）

产品名称	硅丙乳液（用于真石漆）
公司名称	广州双普贸易有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:QS968 产商/产地:德国 含量 :50（%）
公司地址	广州市天河区东圃镇圃兴路邦逸商务中心B区308室
联系电话	86-02082551620 18820078789

产品详情

产品简介：

硅丙是一种无皂聚合的硅丙乳液，具有较低的成膜温度，胶膜致密、坚韧、光泽、硬度高、抗污染。其制成的漆膜耐水白化极好，与底材附着力强，粘结强度高，耐化学品性、耐候性优异，不黄变。

典型特性：

聚合物类型----- 硅丙聚合物

外观----- 青白色乳液

ph值（25 ° c）----- 7.0 ~ 9.0

布氏粘度（25 ° c，3号转子，30转/分）----- 1000 ~ 4000cps

固含量----- 47+1%

最低成膜温度----- 22 ° c

玻璃化转变温度----- 36 ° c

粒子直径----- 约0.1~0.2 μ m

离子性----- 阴离子型

泛白性试验：

用100mm涂膜制备器在玻璃板上制备乳液膜，在常温下（25 ° c）干燥24小时或50 ° c干燥箱中干燥8小时，然后浸泡于水中48小时以上，乳液膜不泛蓝、不泛白。

贮存条件：

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在10 ° c~35 ° c，有效贮存期自包装之日起为半年。

本产品的牌号是qs968，产商/产地是德国，含量 是50（%），粘度是4000（s）