

水性弯管油 德国Qeekcut快克0708水基合成挤压润润剂

产品名称	水性弯管油 德国Qeekcut快克0708水基合成挤压润润剂
公司名称	上海腾润经贸有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:Qeekcut0708 执行标准:Qeek 主要用途:工件成型过程中的凸模拉延、冲孔、冲裁、弯曲等工艺,可以完成最深的深冲凸模拉延
公司地址	青浦区赵巷镇沪青平公路3797号
联系电话	86-021-54385362

产品详情

快克qeekcut 0708水性弯管挤压润润剂

是一种全合成的水溶性合成物，本品采用全新技术的润滑增效剂，完全不含氯、硫成分，产品中含有精制的油性剂、防锈剂等各种添加剂，有良好的亲水性和加工性，润滑性、冷却性能良好，渗透性能好，对环境污染小且对模具具有良好的保护性能。

应用

弯管油适用于各类金属片的挤压、压制、冲压以及拉制等各种塑性成形操作。非常适用于塑性成形加工中,主要应用于工件成型过程中的凸模拉延、冲孔、冲裁、弯曲等工艺,可以完成最深的深冲凸模拉延。如硅钢片、碳钢、不锈钢、铝合金、有色金属及其合金等。

特点

增加模具寿命

改善模具的性能，大幅度降低废品率。

简化工序 缩短生产时间

工件表面膜层很薄，工件上面的润滑剂很少，可以不经清洗就焊接和装配。清洗的水温为常温。

减少冲压车间的油污，极大改善了车间环境。

保护环境

生物性能稳定，废油不用专门处理。

理化特性参数表(浓缩液)：

快克qeekcut	qeekcut 0708
property属性	typical value典型值
concentrate appearance浓缩液外观	无色胶状物
flash point闪点（浓缩液）	300
density密度, kg/l@20	0.997
smell气味	无
emulsion appearance乳化液外观	无色透明
ph value@5%ph值	8-9
dilution ratio使用稀释比%	5-10
低温静态试验	通过
亚硝酸盐	无
1%的腐蚀试验（ip125）（1:100）	无锈
refractometer factor折射率	1.1

本资料已尽可能确保截至印刷之日所包含信息的准确性。但是，配方的变化可能会影响其中的某些内容。qeek快克可提供产品的材料安全数据表（msds）。贮存、安全搬动和处理废弃产品必须参考msds中的相关信息。

注意事项

原溶液的有一定的刺激性：如果与皮肤接触可用大量水冲洗。

溶液配制后处理注意事项

小心处理配水后的溶液，不要被污染。

金属颗粒和金属盐、润滑剂和微小生物对溶液会造成危害，在一些情况下 (如铬、钴、镍等重金属污染物) 可能产生特别的危害。

操作与储存：

*没有使用的时候，请保持容器密闭。不要焊接加热或倒置容器。

*储存温度不要超出60 。

*某些型号的冷却液在实际使用过程中可能要求无泡，可选用z12**系列消泡剂。

*某些型号的冷却液在使用工艺中防锈要求高的，可添加z09**系列防锈剂。

包装规格:25l塑/200l钢桶以上信息如有不详细之处请洽13391172323 或电邮至terun@aliyun.com

本产品的产品规格是Qeekcut0708，执行标准是Qeek，主要用途是工件成型过程中的凸模拉延、冲孔、冲裁、弯曲等工艺,可以完成最深的深冲凸模拉延，CAS是-