



款号	颜色	厚度	最大宽度	克重	抗拉强度	耐温范围
9008aj	棕	0.08mm	1250mm	165g/m <sup>2</sup>	130/120n/cm	-140至360
9008bj	黑	0.08mm	1250mm	170 g/m <sup>2</sup>	130/120n/cm	-140至360
9008y	黑	0.08mm	1250mm	185 g/m <sup>2</sup>	130/120n/cm	-140至360
9013aj	棕	0.13mm	1250mm	260 g/m <sup>2</sup>	220/190n/cm	-140至360
9013bj	黑	0.13mm	1250mm	275 g/m <sup>2</sup>	220/190n/cm	-140至360
9013y	黑	0.13mm	1250mm	290 g/m <sup>2</sup>	220/190n/cm	-140至360
9018aj	棕	0.18mm	1250mm	395 g/m <sup>2</sup>	330/250n/cm	-140至360
9018bj	黑	0.18mm	1250mm	415 g/m <sup>2</sup>	330/250n/cm	-140至360
9025aj	棕	0.25mm	2800mm	490 g/m <sup>2</sup>	410/330n/cm	-140至360
9025bj	黑	0.25mm	2800mm	510 g/m <sup>2</sup>	410/330n/cm	-140至360
9035aj	棕	0.35mm	3200mm	660 g/m <sup>2</sup>	560/445n/cm	-140至360
9035bj	黑	0.35mm	3200mm	680 g/m <sup>2</sup>	560/445n/cm	-140至360
9040aj	棕	0.40mm	3500mm	780 g/m <sup>2</sup>	820/500n/cm	-140至360
9040bj	黑	0.40mm	3500mm	820 g/m <sup>2</sup>	820/500n/cm	-140至360
9065aj	棕	0.65mm	4000mm	1150 g/m <sup>2</sup>	1080/750n/cm	-140至360
9090aj	棕	0.90mm	4000mm	1550 g/m <sup>2</sup>	1500/1250n/cm	-140至360
9090bj	黑	0.90mm	4000mm	1650 g/m <sup>2</sup>	1500/1250n/cm	-140至360

备注：根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的特氟龙耐高温焊布，如：

- 1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域
- 2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑、平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。
- 3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。
- 4、抗静电等级(防静电布)：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

本产品的加工定制是是，产品名称是特氟龙防粘高温布，产品用途是食品烘烤垫，耐高温，防粘防静电，规格是0.08--1.2，成分是抗碱玻璃纤维，级别是A级，用途是耐碱耐酸耐高温