

氧化铝陶瓷造粒粉，氧化铝陶瓷造粒粉

产品名称	氧化铝陶瓷造粒粉，氧化铝陶瓷造粒粉
公司名称	郑州金豫工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:氧化铝陶瓷造粒粉 产商/产地:河南上街 产品等级:低钠氧化铝
公司地址	郑州市上街区许昌路西段
联系电话	13700850565

产品详情

型号	氧化铝陶瓷造粒粉	产商/产地	河南上街
产品等级	低钠氧化铝	含量	75-99 (%)
用途	适用于全自动干压、等静压工艺流程，是生产电子陶瓷、结构陶瓷构件的理想原料		

jy-cp系列氧化铝陶瓷造粒粉 特点：该系列产品采用优质原料和配方精制而成，可使用户省去原料制备工序。该造粒粉具有颗粒中实，粒径分布合理，强度适中，流动性好，易脱模，所制坯体强度高，烧成瓷件表面光滑，烧成温度低，气孔率低，瓷质致密等特点。用途：

适用于全自动干压、等静压工艺流程，是生产电子陶瓷、结构陶瓷构件的理想原料。

型号：cp-75瓷—99瓷系列品种齐全 注：我公司还可根据用户要求生产各种低温烧结高铝陶瓷粉。

jy-cp系列氧化铝陶瓷造粒粉主要性能指标

型号	cp-75	cp-85	cp-90	cp-92	cp-95	cp-97	cp-99
成瓷后al2o3 (%)	75-76	85-86	90-91	92-93	95-96	97-98	99
水分 (%)	0.3-0.8						
松装密度 (g/cm3)	1.05 ± 0.05						
粒径分布	(>60目)<2% (60目-80目)36% (80目-120目)41% (120目-150目)6% (150目-200目)10% (<250目)<2%						
成瓷密度 (g/cm3)	3.35	3.45	3.55	3.60	3.65	3.70	3.85
烧成温度 ()	1400	1450	1490	1530	1600	1620	1750

保温时间 (h)	2
平均收缩率 (%)	14-18
瓷件颜色	白