

诚招 膜结构建筑安装用丁基胶带代理

产品名称	诚招 膜结构建筑安装用丁基胶带代理
公司名称	北京川业胶粘制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:川业 基本投资额:0.5-1万(元) 保证金额:5000(元)
公司地址	中国 北京 北京市丰台区 北京市丰台区南窑村2号
联系电话	86-010-67653857 13426492409

产品详情

丁基橡胶防水密封粘结带(以下简称川业胶带)

川业胶带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，采用最新专利(申请专利号:00123581.8)技术，选用优质特种高分子材料(进口)，经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。

产品特点：

优异的机械性能:粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。稳定的化学性能:具有优异的耐化学性、耐候性和耐腐蚀性,使用寿命长达20—25年。可靠的应用性能:其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。

4 不含挥发性物质，无毒、无味、防渗漏、防锈蚀、抗振动，是普通密封条无法比拟的。

5 施工操作工艺简便。

适用范围：

新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。市政工程中地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。钢结构建筑厂房用于彩色压型钢板接缝处理的气密、防水、减震。用于对水泥、木材、pc、pe、pvc、epdm、cpe材料的粘结。用于防水工程中的接口处、收头部位及异型部位异型材料相互粘接的防水气密处理。民用住宅门、窗的气密防水处理，通风管道的气密防水处理、建筑装饰等均可应用。

技术支持

产品图片

施工工艺及图片

川业胶带用于采光板屋面施工工艺

- (1) 采光板按装于骨架上后，把铝合金压板将要粘结胶带部位擦拭干净。
- (2) 将厚度为1.5mm的川业胶带打开粘贴在铝合金压板两侧的槽中，按装好后压实胶带并撕掉隔离纸，再把铝合金压板（胶带在下）按装在采光板上，并用防水螺钉固定。在采光板与墙体接合处用50mm或80mm宽的单面川业胶带直接粘结密封。

川业胶带用于钢结构新建工程的施工工艺

钢结构金属压型屋面板搭接施工工艺

- (1) 根据金属板板型或接合部位的间隙 接缝宽度，按工程设计要求选用胶带厚度为1.5mm 2.0mm的双面胶带。
- (2) 将金属板接合部位擦拭干净
- (3) 从金属板一端开始，将双面川业胶带慢慢打开沿接缝处成直线将密封胶带粘于下层金属板的搭接处，然后用手轻轻压胶带，使其与金属板粘结牢固。
- (4) 撕掉川业胶带上面的隔离纸，将接口上层的金属板压于结合处，粘结后顺序挤压接缝处，使接缝粘结牢固，封闭严密。

将螺钉固定拧紧，使川业胶带上下粘结面粘结密实。

川业胶带用于防水卷材的施工要求及工艺

一、 施工要求

1. 施工前应仔细阅读川业胶带的性能指标，使之适合施工的环境温度和湿度。

2. 根据不同的防水卷材，不同的工法，选用不同种类不同规格的川业胶带
3. 防水工程施工前，应对前项工程进行质量验收，合格后方可进行防水层施工。
4. 按工程设技要求施工防水卷材，防水卷材与找平层（基层）粘结牢固，不允许出现空鼓现象，施工后的防水层应保护。
5. 女儿墙使用川业胶带时，应注意砖墙或混凝土表面粘接部位的牢固和平整，如表面较差，应用水泥砂浆做修复处理，做到表面平整洁牢固无浮沙。

二. 施工工艺

1. 将卷材铺贴定位并留出卷材接缝搭接宽度并粘贴。
2. 防水卷材满铺：卷材搭接部位采用胶粘剂与川业胶带并用时，卷材搭接宽度为80mm---100mm，胶带宽度为15mm---25mm,卷材搭接部位只用胶带粘结时，卷材搭接宽度为50mm
3. 防水卷材空铺：卷材搭接部位采用胶带粘接，卷材搭接宽度为60mm，对于防水等级较高的工程，可在接口处用25mm单面胶带做封边处理。
4. 双面川业胶带用于卷材与卷材之间卷材与基层之间的粘结，单面川业胶带用于搭接缝隙接口端头部位的密封粘结。

川业胶带用于钢结构屋面及采光板屋面防水修复施工工艺

屋面板搭接处漏水，主要原因是屋面彩板收缩变形造成该处产生位移，使得硅酮胶及普通密封条与钢板脱离而漏水，这种情况下我们采用如下修复工艺及要点：

将屋面板搭接处的硅酮胶全部清除掉将屋面板修复部位彩钢板擦拭干净，不得有水 灰尘 油污

- 3.根据漏水处接缝情况选用不同规格的单面粘带，在接缝处直接覆盖
- 4.粘贴时必须顺粘贴方向逐点按压胶带，确保胶带与被粘基面粘贴牢固，没有空隙
- 5.粘贴时不宜用硬物或带棱物体挤压胶带
- 6.密封带应一次粘结到位，不宜反复粘贴

施工后的胶带12小时内不宜撕裂 剥离 浸泡

技术指标

检验项目名称及单位 检验结果

尺寸偏差:

厚度, mm	1.08
宽度, mm	29.0

长度, mm 15.0

剥离强度 n\\mm

1.防水卷材 0.50

2.水泥砂浆板 1.00

3.彩钢板 1.40

耐热性,(80 ,2h) 试样无流淌龟裂 变形

低温柔性,-40 无裂纹

持粘性, min 28

剪切状态下的粘合性,n\\mm 4.30

剥离强度保持率,(80 × 168h)%

1.防水卷材 180

2.水泥砂浆板 170

3.彩钢板 129

剥离强度保持率,(饱和氢氧化钠溶液 168h)%

1.防水卷材 160

2.水泥砂浆板 140

3.彩钢板 121

剥离强度保持率,(浸水,168h)%

1.防水卷材 180

2.水泥砂浆板 170

3.彩钢板 121

本产品的品牌是川业,基本投资额是0.5-1万(元),保证金额是5000(元),加盟费是5000(元),项目区域要求是全国,品牌发源地是北京延庆,预计回报率是200(%),预计回报周期是1(年),特许权使用费是0(元),合同期限是1(年),加盟商总数是10(家),特许经营时间是2010(年),经营模式是代理,合作,发展模式是区域代理,项目类别是防水建材代理加盟