

## 硅酸铝纤维板 硅酸铝 河北

产品名称	硅酸铝纤维板 硅酸铝 河北
公司名称	杭州仁亚章建筑防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅酸铝 产地:河北 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	中国 浙江 杭州市 下城区费家塘路78号(花卉市场后面)
联系电话	86 0571 85368376 13157187565

## 产品详情

品种类别：硅酸铝软板硅酸铝半硬板硅酸铝硬板常用规格型号：(mm) 1200×600×(30-100) 1000×600×(30-100)800×600×(20-100) 600×400×(15-100)应用：电力工业、电力锅炉，气轮机及核电隔热船舶工业、防火、隔热建筑工程、防火门的防火隔热化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬汽车、火车制造业、防火、隔热窑炉砌体、炉门、顶盖密封

生产工艺：1、本产品是以硅酸铝棉为原料，经漂洗、模具成型、真空吸滤、烘干等工艺制成。密度：150--300kg/m<sup>3</sup>厚度：10-100mm规格：400×600 600×1200(mm)等，可根据用户要求定做。  
2、普通型干法板，是以硅酸铝胶毡为原料，经加工、固化室固化、切割等工艺制成。密度：80-150kg/m<sup>3</sup>厚度：8-120mm规格：400×600 600×1200(mm)等，可根据用户要求定做。

技术指标：			
项目	硅酸铝软板	半硬板	硬板
颜色	白	白	白
体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )	70-100	100-130	130-150
各热面下导热系数 (w/m.k)	0.034(20 ° c)	0.034(20 ° c)	0.035(20 ° c)
	0.098(400 ° c)	0.09(400 ° c)	0.09(400 ° c)
	0.132(600 ° c)	0.126(600 ° c)	0.126(600 ° c)
	0.167(800 ° c)	0.161(800 ° c)	0.159(800 ° c)
永久线收缩 (保温24小时)	-4.0	-4.0	-4.0
	(900-1000 ° c)	(900-1000 ° c)	(900-1000 ° c)
渣球含量	10.5	9.8	10.2

(%) >0.25mm			
纤维细度	2.0	2.2	2.2
( ?m)			
备注	以上数据按国际规定的测试方法测得		

本产品的材质是硅酸铝，产地是河北，产品类别是窑炉工业窑炉用保温材料，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.035，等级是A，低温弯折 是95%，断裂伸长率是97%，抗弯强度是875，抗压强度是564，品牌是裕强，使用温度是600，芯材是硅酸铝，形态是纤维状，形状是片状，应用范围是JG158-2004，规格是600\*400，600\*1200（mm）