

# SBS防水卷材，沥青防水材料，防水铺装施工

产品名称	SBS防水卷材，沥青防水材料，防水铺装施工
公司名称	廊坊川振保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:0.3Mpa 断裂伸长率:400% ( % ) ( % ) 材质:聚乙烯
公司地址	大城县里坦工业园区，
联系电话	86-0316-5711898 86031657110898 13722623912

## 产品详情

本产品执行国家标准gb18242-2008,弹性体 ( sbs ) 改性沥青防水卷材是以聚酯无纺布或玻纤毡为胎基，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯 ( sbs ) 热塑性弹性体为改性剂，表面覆以聚乙烯膜、铝箔膜、砂粒、彩沙、页岩片所制成的建筑防水卷材。我厂生产线有大功率胶体磨100万大卡导热油炉多台，温控、稳定系统得到保证。sbs等高聚物彻底分散成强化网状结构，赋予改性沥青防水卷材优异的性能，且具纵横向拉力大、延伸率好、韧性强，耐低温，耐老化、耐紫外线、耐温差变化，自愈力粘合等优点性能，特别是本厂制定生产的产品质量指标，优于国家标准，耐用年限可达25年以上。

### 防水卷材生产线

#### 二、卷材品种

上表面材料	聚酯胎胎基	玻纤胎胎基
聚乙烯膜	py-pe	g-pe
细砂	py-s	g-s
矿物粒 ( 片 ) 料	py-m	g-m

#### 三、卷重、面积及厚度

规格 ( 公称厚度 ) mm	2		3			4						
上表面材料	pe	s	pe	s	m	pe	s	m	pe	s	m	
面积m <sup>2</sup> /卷	公称面积		10		10			10		7.5		
	偏差		±0.10		±0.10			±0.10		±0.10		

最低卷重, kg/卷	22.0	25.0	32.0	35.0	40.0	42.0	45.0	50.0	31.5	33.0	37.5
厚度mm	平均值	2.0	3.0	3.2	4.0	4.2	4.0	4.2	4.0	4.2	
	最小单值	1.7	2.7	2.9	3.7	3.9	3.7	3.9	3.7	3.9	

#### 四、物理力学性能

序号	胎基		py			g	
	型号		i	ii	i	ii	
1	可浴物含量g/m <sup>2</sup>	2mm	-			1300	
		3mm	2100				
		4mm	2900				
2	不透水性	压力, mpa	0.3		0.2	0.3	
		保持时间, min	30				
3	耐热度,		90	105	90	105	
			无滑动、流淌、滴落				
4	拉力, n/50mm	纵向	450	800	350	500	
		横向			250	300	
5	最大拉力时延伸率, %	纵向	30	40	-		
		横向					
6	低温柔度,		-18	-25	-18	-25	
			无裂纹				
7	撕裂强度, n	纵向	250	350	250	350	
		横向			170	200	
8	人工气候加速老化	外观			1级		
					无滑动、流淌、滴落		
		拉力保持率%	纵向		80		
		低温柔度,		-10	-20	-10	-20
无裂纹							

注：表中1-6项为强制性项目

#### 五、适用范围

工业与民用建材的屋面、地下室的防水、防潮、冷库、游泳池、地铁、隧道、饮水池、污水池等构筑物的防水防腐、sbs防水卷材适用于低温寒冷地区和结构变形较大的建筑防水。

#### 六、使用说明

1、基层处理：基层必须坚实平整、无酥松、起皮现象，表面平整度不好或起砂时必须剔凿处理，屋面含水率9%以下才能施工。2、冷粘法施工：铺贴卷材：将卷材摆好位置，留出搭接边纵向10cm，横向20cm的接缝，要求铺贴密实平整，结合部涂满粘合剂，干燥20min后用力滚压，使其粘结密实牢固；收头处理：收头处卷材端头就裁齐后压入凹槽内，并用金属压条钉压固定，凹内用密封膏封严。3、热熔法施工：施工时把卷材摆正，点燃喷灯或喷枪，用喷灯或喷枪加热卷材和基础层，基层距离卷材0.5m为宜，加热需均匀，将卷材表面溶化后即可向前均匀滚铺，必须压实压平，在卷材还未冷却前，用抹子把边封好，表面搭接边及特殊复杂部位用高分子sbs溶剂型防水涂料，再次涂刷施工。收头处理与冷粘法相同4、卷材铺贴要求搭接纵10cm，横向20cm

#### 七、贮存与运输

1、不同品种、标号、规格和等级的卷材应分别堆放；2、应贮存在阴凉通风的室内，避免雨淋、曝晒、严禁接近火源，勿沾污染物或油渍。3、卷材宜直立堆放，其高度不超过两层，并不得倾斜或横压，

短途运输平放不宜超过四层

全体员工竭诚欢迎与各界同仁京城合作，与时俱进，共创美好明天。

销售热线：0316-5711898

工作电话：18876085399

工作 qq：2420265730

联系人：刘倩

期待与您的合作

本产品的不透水性是0.3Mpa，断裂伸长率是400%（%）（%），材质是聚乙烯，产地是河北，等级是A级，抗弯强度是强，抗压强度是160，拉伸强度是60N，品牌是雨神防水，撕裂强度是20N，芯材是多种，形态是层状，形状是卷板，防水产品类别是SBS防水卷材