

## 7mm不砂光玻镁板 建筑工程 防火板

产品名称	7mm不砂光玻镁板 建筑工程 防火板
公司名称	江苏百诺实业有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 产地:江苏 品牌:百诺
公司地址	江苏省宿豫经济开发区太行山路北侧
联系电话	86 0527 84452399 15951595989

## 产品详情

品 名：高性能环保阻燃板

性能特点：可钉、可锯、可刨、可钻、可粘、可深加工且防火、防水、隔音、隔热、防蛀，它强度高、质轻，不含甲醛、苯等放射性物质，可塑性强，工程物理性能好，是一种非常环保的建筑材料

用 途：可用做防火板、防水板、隔音板、隔墙板、吊顶板、家居装修的基材板

石膏板、密度板、多层板、大芯板产品的应用范围，百诺砂光板同样可以使用，并且同时具有防火、防水、隔音一体化的性能

型 号：f8011-3

产品说明：该制品中间层为玻镁砂光板，双面通过胶水复合玻镁板和三聚氰胺装饰面层，胶水单层涂覆量 $0.38\text{kg}/\text{m}^2$ ，三聚氰胺装饰面层单层面密度为 $0.26\text{kg}/\text{m}^2$ 。

产品尺寸：2440mm\*1220mm

厚 度：3-25mm(可根据客户制定要求生产)

颜 色：实木效果多种颜色可供选择

价 格：请旺旺联系客服或致电0527-84498988.

详细介绍：

## 技术标准

1 厚度 企业标准  $\pm 0.2\text{mm}$  国家标准  $\pm 0.5\text{mm}$

2 长宽 企业标准  $\pm 1\text{mm}$

3 对角线 企业标准  $\pm 2\text{mm}$

4 强度 抗折、抗压（强度根据需要可调整）

### 国家建筑材料测试中心 检验报告（仅作参考）

序号	检验项目	标准指标（e类）	检验值	单项判定	
1	表观密度	$0.7\text{t/m}^3 < p < 1.0\text{t/m}^3$	$0.96\text{t/m}^3$	合格	
2	抗折强度	6.6mpa	11.7mpa	合格	
3	抗冲击强度	$1.5\text{kJ/m}^2$	$13.7\text{kJ/m}^2$	合格	
4	干缩率	0.3%	0.15%	合格	
5	湿涨率	0.6%	0.36%	合格	
6	含水率	8%	3.4%	合格	
7	握螺钉力	15n/mm	58.5n/mm	合格	
8	抗返卤性	无水珠 无返潮	符合要求	合格	
9	不燃性 (a级)	平均温升	50	3	合格
		持续燃烧时间	20s	0s	合格
		质量损失	50%	43%	合格

检验项目	实验方法	标准要求	检验结果	单项结论	判断等级
甲醛释放(mg/l)	干燥器法	1.5	0.2	合格	e1
产品类别	技术指标要求		检验结果	单项结论	
a类装修材料	放射性	内照射指数 1.0	< 0.1	合格	
		外照射指数 1.3	< 0.1	合格	

本产品的耐火温度是1770~2000（ ），产地是江苏，品牌是百诺，产品类别是玻镁板，材质是矿物纤维，抗弯强度是11.7Mpa，抗压强度是13.7kJ/m<sup>2</sup>，芯材是玻璃棉，形态是纤维状，形状是片状，规格是2440\*1220\*7（mm）