

板式热交换器垫片 板式换热器密封垫

产品名称	板式热交换器垫片 板式换热器密封垫
公司名称	景县锦发橡塑金属制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:板式换热器 品牌:板式换热器垫
公司地址	景州橡塑基地7118号
联系电话	03184377006/4377007/4377006 18503189148

产品详情

产品相关介绍： 用于板式换热器的橡胶密封垫片

板式换热器的维护保养

胶种	适用介质及工况（注：在限定温度、浓度下）
氟橡胶	适用于高温、燃料、润滑油、动植物油、双脂油、液压油、硅油及硅树脂，链烃，碳氢氯化物，非抗气体物质等；广泛应用于化工、炼油、船舶等多种工况。
三元乙丙橡胶	适用于热水、饱和蒸汽、乙二醇、有机酸、氢氧化钠、乙醇、十六烯、酯、氨、氯等介质。广泛应用于供暖、化工、炼油、电子工业等多种工况。
白色食品级三元乙丙橡胶	适用于热水、饱和蒸汽、乙二醇、有机酸、氢氧化钠、乙醇酸、十六烯、酯、油乳、奶、水等介质。广泛应用于食品工业。
黑色食品级三元乙丙橡胶	适用于热水、饱和蒸汽、乙二醇、有机酸、氢氧化钠、乙醇酸、十六烯、酯、油乳、奶、水等介质。广泛应用于食品工业。
丁腈橡胶	适用于链烃（丙烷、丁烷等）、矿物油、动植物油、脂肪烃、乙二醇及稀酸碱溶液。广泛应用于化工、炼油、冶金、机械、供暖等多种工况。
氯丁橡胶	适用于稀非氧化性酸和碱溶液，海水、软水及部分油类等。
包覆橡胶	具有聚四氟乙烯和三元乙丙橡胶的优良特性，可广泛应用于化工、炼油等多种工况。

主要产品性能一览表:

胶种	氟橡胶	三元乙丙橡胶	白色食品级三元乙丙橡胶	黑色食品级三元乙丙橡胶	丁腈橡胶	氯丁橡胶	包覆橡胶
拉伸强度mpa	13	16	12	16	17	15	16
伸长率 %	120	170	200	170	200	180	170
邵尔a硬度	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	75 ± 3	75 ± 5	80 ± 5
撕裂强度kn/m	30	30	30	30	30	30	3 (剥离强度)
压缩变形	24h × 23 2.524h × 180 15	24h × 23 524h × 150 15	24h × 23 824h × 125 40	24h × 23 524h × 150 15	24h × 23 2.5 24h × 12 5 15	24h × 23 10 24h × 90 40	—
耐臭氧	优	优	优	优	良	优	优
使用温度	-20~250	-50~180	-20~130	-50~180	-40~150	-50~110	-50~250

规格：标准或按客户要求生产

包装：内pvc袋，外纸箱，或客户指定

备注：可生产国标、美标(ansi)、德标(din)、日标(jis)及加工非标产品

本产品的加工定制是是，类型是板式换热器，品牌是板式换热器垫，传热方式是板式换热器垫，规格是板式换热器垫