

高含量饮用水除铁除锰过滤器专用锰砂滤料

产品名称	高含量饮用水除铁除锰过滤器专用锰砂滤料
公司名称	东莞市锦鸿活性炭有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:锰砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	东莞市大朗镇松柏朗村松佛路598号
联系电话	0769-81230186

产品详情

产品编号：jhac-043

产品名称：锰砂滤料

规格：

产品备注：产品颜色：灰色

产品类别：其他 滤料 系列

批发优质锰砂滤料 高含量过滤器专用锰砂滤料

图

锰砂滤料简介：

锰砂滤料是采用国内质量优良、晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰矿砂。经水洗打磨除杂、干燥、磁选、筛分、除尘等工艺成砂。再把加工好的锰砂按一定的级配调配合而成。它具有水处理滤料最理想的级配比例，使它在单位体积内有最大的比表面积、最强的截污能力、最大的氧化催化作用和最小的反冲洗流失率。锰砂滤料外观粗糙呈褐色或淡灰色，常用于生活饮用水的除铁、除锰过滤装置，滤水效果非常良好。（注：mno₂ 35%既可除铁，又能除锰，mno₂ 30%）只能用于地下水除铁）锰砂滤料主要用于降低水中的铁锰铁和锰总含量，根据我国生活饮用水卫生标准规其铁含量 0.3mg/l，锰含量 0.1mg/l，长时间饮用含铁含锰量过高的水会严重影响身体健康。

锰砂滤料以锰矿石为原料，经破碎、筛分等加工而成。外观粗糙呈褐色或淡灰色，常用于生活饮用水的除铁、除锰过滤装置，滤水效果非常良好。（注：mno₂ 35%既可除铁，又能除锰，mno₂ 30%）只能用于地下水除铁）。

锰砂滤料物理、化学性能分析

分析项目	分析数据	分析项目	分析数据
mno ₂ 含量%	20-45	比重g/cm ³	3.2-3.6
sio ₂ 含量%	17-20	容重g/cm ³	2.0
铁含量%	20左右	盐酸可溶率%	<3.5
含泥量%	<2.5	磨损率%	1.0
密度g/cm ³	2.66	mno ₂ %	30-40
堆密度g/cm ³	1.85	破碎率%	1.0

锰砂滤料工作原理

铁以fe²⁺的状态曾于地下（井）水中，其水有异色异味，污染离子交换树脂而降低交换能力，长时间后生成铁垢，影响传热，能腐蚀设备。而锰砂中的mno₂与fe²⁺发生氧化还原反应，使fe²⁺变为fe³⁺并生成 fe (oh)₃沉淀，从而利用锰砂过滤器的反冲洗功能达到去除净化的目的。用于地下水除铁和除锰的天然锰砂滤料，其锰的形态应以氧化锰为主。含锰量（以mno₂计，下同）不应小于35%的天然锰砂滤料，既可用于地下水除铁，又可用于地下水除锰；含锰量为20%~30%的天然锰砂滤料，只宜用于地下水除铁；含锰量小于20%的锰矿砂则不宜采用。宜优先采用经过科学试验或生产使用证明能获得良好除铁和除锰效果的天然锰砂品种作滤料。

- 1.天然锰砂滤料的平均密度一般为3.2g/cm³至3.6g/cm³范围内。使用中对密度有特殊要求者除外。
- 2.天然锰砂滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。
- 3.天然锰砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%。
- 4.天然锰砂滤料应不含肉眼可见泥土、页岩和外来碎屑，含泥量不应大于2.5%。
- 5.滤料的水浸出液应不含对人体有毒、有害物质。

锰砂滤料常用规格：0.25-0.5mm 0.5-0.8mm 0.8-2.0mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm特殊规格可根据用户需求另行加工。 锰砂滤料用途

天然锰砂除铁是一种接触催化除铁工艺，适合于地下水含铁量小于20mg/l的除铁。天然锰砂中含的高价锰能将水中的二价铁氧化成三价铁，同时在表面形成有催化作用的“活性滤膜”，进一步提高了除铁效果。含铁水经曝气后，只经天然锰砂一次过滤，就能完成全部除铁过程。

锰砂含量的选用

在除铁锰滤池中运行时，水中低价铁锰离子先被覆合锰砂滤膜吸附，然后被氧化和水解，生成氢氧化物水合分子 $[\text{Fe}(\text{OH})_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}]$ 和 $[\text{Mn}(\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}]$ 形成的活性滤膜，并作为新的催化剂参与接触氧化反应，使活性滤膜有随着使用增厚的趋势，形成了覆合锰砂的自修复特性。使用一年的覆合锰砂，锰含量增加18.2%，铁含量增加4.8%；使用两年半的锰含量增加了27.3%，铁含量增加14.3%。锰砂容重较低(为 $1.55 \sim 1.60\text{g/cm}^3$)，特别适用于大中型水厂的吸除铁锰滤池和各型除铁锰滤罐，滤池由于反冲洗水头较低，往往不宜于使用容重较大的天然锰砂滤料(其容重一般为 $2.2 \sim 2.4\text{g/cm}^3$)，使大中型水厂除铁锰滤池的设计使用受到一定限制。

锰砂滤料的使用注意事项

天然锰砂池的反冲洗时间一般为5-15分钟。天然锰砂滤料表面的“活性滤膜”结构比较疏松，能在长时间的冲洗中破坏，所以滤池的反冲洗应以不破坏滤料表面的“活性滤膜”为度。否则会引起滤后水质严重恶化，在地下水除铁滤池中，应采用不易为铁质堵塞的配水系统形式。推荐采用上设承托层的管式大阻力配水系统和格棚式或孔板式小阻力配水系统。

产品包装：50公斤双层编织袋包装，出口吨袋包装，可按客户要求进行调整生产。

联系我们

东莞市锦鸿活性炭有限公司

地 址：广东省东莞市大朗镇松柏朗村松佛路598号

联 系 人：龙生、黄小姐

电话营销：13924375385 13728202675

网络营销：旺旺号wakong118 qq 317936289 807773038

邮 箱：wakongnet@163.com

网 址：<http://www.jinhongac.com>

东莞市锦鸿活性炭有限公司是一家集科、工、贸为一体的科技型企业，主要从事活性炭产品的研发、生产与销售，其技术力量雄厚，生产设备先进，检验手段齐全，出厂产品均100%达标，为广大客户提供优质的产品、低廉的价格及完善的售后服务。公司生产的各种活性炭、脱糖炭产品的各项技术指标均达到国内先进水平，可广泛应用于化工、食品、轻纺、电子、钢铁、石油、医药、国防、煤气、污水处理、自来水净化及环境保护等工业领域。过气、液体的除臭、防毒、脱色等均有

显著效果，还可作为催化剂和催化剂载体等。 公司本着“质优价廉、服务上乘、质量三包、以人为本、奉献社会”的宗旨，深受广大客户信赖，与水处理、化工、医药、电子、环保等行业有良好合作关系。

1、物流配送

买家拍下后，我们核实完地址、联系方式后，确保无误后在3个工作日内发货。 活性炭是环保产品，可发快递，也能物流承运货到自提！如需送货上门，请亲自与货运店洽谈具体费用。 部分偏远地区物流无法到达，所以请拍下前，及时跟客服联系确认能安全送达的情况下才可完成交易。 根据距离的远近不同，时间也完全不一样，一般是7——15天到货。另外，由于我们无法控制物流公司，偶尔因天气路况等因素造成货物延迟，还请买家给予多多谅解。

2、付款方式

建议使用支付宝担保交易付款

3、退换货政策

如果您在收货、施工使用的过程中遇到问题，请及时联系我们，我们的客服会给您专业的指导。如果收到货物后发现质量问题（非人为）需要退货，经确认我们无条件接受退换货，并与亲协商。最后祝您购物愉快。

4、发票制度说明

因为产品的价格带票与不带票是不一样的，所以如需要开发票请联系客服。并且给出发票抬头。发票一般在产品完成交易后（买家确认收货），3天内寄出。

本产品的滤料类型是锰砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防静电，类型是高效，品牌是锦鸿，吸附率是98（%），抗压力是800（kgf），密度是2.66（g/cm³），孔隙率是47-53（%），磨损率是0.8，硬度是3-5，化学成分是mno₂，盐酸可溶率是0.8（%）