代理AGC旭硝子ETFEC88AXP

产品名称	代理AGC旭硝子ETFEC88AXP
公司名称	东莞市常平聚思富塑胶原料经营部
价格	面议
规格参数	厂家(产地):AGC旭硝子 牌号:C88AXP 用途级别:挤出注塑
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场塑华东路41号
联系电话	15322983779

产品详情

比重	1.72	g/cm ^{3}	astm d792
收缩率 - 流动(3.18 mm)	0.40 到 0.60	%	no standard
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度(断裂)	62.1	mpa	astm d638
伸长率(屈服)	5.0 到 10	%	astm d638
弯曲模量	7930	mpa	astm d790
弯曲强度	100	mpa	astm d790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	150	j/m	astm d256
无缺口悬臂梁冲击	430	j/m	astm d256

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度(1.8 mpa, 未退火)	204	° c	astm d648

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0e+2 到 1.0e+6	ohm	astm d257

注射	额定值	单位制
干燥温度	121	° c
干燥时间	4.0	hr
加工（熔体）温度	316	° c
模具温度	121	° c
背压	0.345 到 0.689	mpa

螺杆转速	40 到 70	rpm

备注

本产品的厂家(产地)是AGC旭硝子，牌号是C88AXP，用途级别是挤出注塑，碳纤维增强是型材