

PE浸塑粉 高光塑粉 聚乙烯粉末 管道粉 衣架粉 热塑性粉末涂料

产品名称	PE浸塑粉 高光塑粉 聚乙烯粉末 管道粉 衣架粉 热塑性粉末涂料
公司名称	扬州双益工业涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:热固性粉 品牌:双益 颜色:齐全
公司地址	中国 江苏 扬州 江都市 小纪工业园区
联系电话	86 0514 86599166 18952704626

产品详情

本公司拥有一流的生产设备、先进的生产工艺、科学的管理体系、完善的检测手段。自投产至今，已有多年的历史，是中国化工学会涂料涂装专业委员会会员单位。期间，根据不同厂家对产品色彩、性能的不同要求，相继开发生产了纯环氧型、纯聚脂型、环氧/聚脂型及丙烯酸型等四大系列120多个品种的热固性粉末涂料，另外还专业生产高光、亚光、无光、珠光、锤纹、皱纹、砂纹等美术型高级粉末涂料。并能根据用户要求生产不同性能和颜色的粉末涂料。产品广泛用于家用电器、电力设备，钢制家具、五金机械、汽车摩托车配件、建筑型材、防腐管道阀门、仪器仪表外壳等物品的表面涂装。超耐候丙烯酸粉末涂料，热敏基材紫外光固化粉末涂料目前也研究成功。

本公司任何颜色塑粉均可根据客户提供样板订做。

也可根据色卡（RAL7色卡、PCC色卡、潘通色卡）来确定塑粉颜色。

可寄样板或者塑粉 来确定塑粉要求。

标价为样板标价，具体价格根据客户要求来定

运费根据地区远近适当收取。

开增值税票需加十个点

公司地址：江苏省扬州市江都区小纪镇中心南路工业园2号

扬州华美涂装设备有限公司

联系电话：0514--86599166 18952404626 庄经理

量大优惠，欢迎来电

华美涂装 专做表面文章 质量与实力 才能来证明一切

一，塑粉样板质量介绍

二，超强的附着力，对折都不会裂开三，超强的板面，镜子般的流平，对折也没问题

行家：你懂得

一，本公司特殊塑粉色卡编号：

颜色如若不齐，没找到你想要的颜色，请把你们的样板或者样粉寄给我们，或者联系我们客服，索取塑粉样板。

二，国标ral色卡编号找：

户外型纯聚酯粉末涂料详细介绍：

简述：采用饱和聚酯树脂配合tgic固化剂为主要基料制成。

特性：---密着性好，机械性能佳，涂膜坚韧，满足高强度要求。

---涂膜平滑、光泽高。

---适用于长期户外曝晒的产品涂装，很好的户外耐久性能

---优良的耐过度烘烤性能

用途：适合各种长期户外曝露的产品涂装：

---家用电器：空调机室外机组，高采光条件的室内电器，灯具

---建筑业应用：色彩艳丽之幕墙、门窗框，高采光条件之天花板

---交通设施：高速公路护栏,隔栅

---汽车零部件、体育设施、健身器材、加油站设备、庭院设施

产品系列：---可提供标准固化型和快速固化型产品

---可提供标准耐候型和超高耐候型产品

---可制成各种光泽及多彩颜色：a型高光（大于85%），b型半光（85~60%），c型低光（60~20%），d型无光（小于20%）。具体光泽颜色以用户指定为准

---可制成砂纹、皱纹、网纹、绵绵纹、锤纹、龟纹、点扩散、仿石纹、金属效果、仿古、等多种美术纹理型产品。

应用条件：

---涂膜厚度：在40~150微米之间使用，建议膜度为50~80微米。

粉末物理性能： ---平均覆盖率：10~12平方米/公斤，膜厚60微米(以100%使用率计算)
---比重：1.4~1.8g/cm³(因配方及颜色不同而异)

涂膜性能： ---粒度分布：因用途不同而异，标准型为平均粒度35~40微米，小于10微米粉末
所有试验均采用0.8mm厚的除油除锈冷轧钢板，膜厚50~80微米。

机械性能：铅笔硬度 gb/t 6739-1996 h-2h

附着力(划格法) gb/t 9286-1998 0级

弯曲试验 gb/t 6742-1986 2mm

冲击试验 gb/t 1732-1993 50kg.cm

杯突试验 gb/t 9753-1988 7mm

耐蚀性能：盐雾试验 gb/t 1771-1991 >500小时 无影响，

且划叉处腐蚀宽度不超过2mm

湿热试验 gb/t 1740-1979 >1000小时 无变化

耐温性能 100 /48小时(白色样板) 保光性优

保色性 e 0.5

耐候性能 加速光老化试验quv-b313
(240h, 8h/60 光照, 4h/50 冷凝)

gb/t 14522-1993 保光率 80%以上的涂膜性能指标可能会随着光泽的降低而稍有降低。

产品包装： 纸箱包装，内衬两层聚氯乙烯塑料袋，每箱净重25kg。

贮存条件： 聚酯/tgic型粉末涂料应在35 以下干燥、通风的室内贮存，同时避免阳光直射。如在空调间内贮藏，使用前粉末须在室温下或与喷涂设备相同(温度)存放，避免返潮。在此条件下粉末可稳定贮存12个月，超期重新进行检定，如结果符合要求，仍可使用。

注：对于低温固化型和光泽在40% (60°) 以下的粉末，贮存温度低于30 为宜。

卫生与安全： 粉末涂料所有原料不含有毒物质，烘烤时也无有毒气体产生，但应避免在使用过程中吸入粉尘，操作人员应配戴防尘口罩，并尽量减少皮肤与粉末涂料的长期接触，附着于皮肤上的涂料，可用肥皂清洗。

友情提示：

本技术资料仅供用户参考，具体指标是在一定的条件下检测所得。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

咨询电话：0514--86599166。

庄经理：18952704626

qq：2623550138

本产品的类型是热固性粉，品牌是双益，颜色是齐全，单件净重是20000（g），保质期是24（个月），2是1