

万隆进出口EPS 发泡聚苯乙烯 通用级301H 原材料(图)

产品名称	万隆进出口EPS 发泡聚苯乙烯 通用级301H 原材料(图)
公司名称	东莞市万隆塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	硬度:硬质发泡体 材质:发泡性聚苯乙烯 外观:白色
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头塑胶原料市场一期Y栋9号
联系电话	18926802897

产品详情

基 本 资 料	【名称】：	发泡eps (发泡性聚苯乙烯)
	【产地】：	新长桥/中山/惠州新达
	【型号】：	eps
	【级别】：	快速成型级 (fast-molding grade)
	【重量】：	25kg
	【包装】：	独立包装
	【描述】：	可发性聚苯乙烯，是由苯乙烯制得。白色珠状颗粒，相对密度
【产家】：	台达，新龙王，兴达等。	
<p>本公司为一家专业经营塑胶原料的销售企业，在国内外同多个国际品牌厂家（马来大腾，沙伯基础，韩国s的进出口合作，缩短了工厂与买家的距离，能有更多的资金让利给您！！万隆只售正品！欢迎前来咨询，将耐</p> <p>【物理化学性能】 the physical and chemical properties :</p> <p>发泡性聚苯乙烯 (taitacell eps resin) 依粒度大小，可区分为ml, mm, t, s, ss及f等六种。 taitacell eps resin-can ml,mm,t,s,ss and f. eps-381/391/311特性： 1, 成型时冷却时间短，生产周期短，降低制造成本。 2, 发泡粒成 3, 其他特性与eps-301同。 characteristics (english version) 1, shortening the cylce time 2, condition time is shor similar to eps-301</p>		

eps应用于以下方面： 1，保护物品避免破裂震坏，如电子产品，陶瓷制品，玻璃器皿之包装。
2，保温材料，如冷冻食品包装，保温管及保温板等。 application: (english version) 1，protecting articles from br
electronic/electrical appliances, chinawares and glasswares etc 2，thermal insulation, e.g. packing for frozen foods, insulatio
plates etc

【成型方法】 processing procedure :

成型方法：加工时应经由下列三个步骤：**【预发泡】**，**【存置】**及**【成型】**。

1,预发泡：将蒸气通过台达eps珠粒，加热使颗粒体积膨胀大约50-90倍，加热时采用分批或连续操作均可。珠粒的膨胀率大小与所用的预发泡设备之型式及蒸气与加热时间等因素有关，因此欲使珠粒发泡至一定程度必先经过试验找到最适当条件。（蒸气压力0.2-1.0kg/cm2）
2,存置：经预发泡之珠粒应置于常温下存放约24小时（至少6小时以上），在此期间发泡的珠粒内外多余之水份均已蒸发，而空气亦已渗透入预发泡珠粒空隙之内，此将有助于以后之加工成型。
3,成型：经存置后之预发泡珠粒可用手动，半自动或全自动之成型机成型。成型时先通入低压蒸气，以吹走珠粒间的空气，再将蒸气压力渐增至0.5-1.50kg/cm2使预发泡珠粒在模具中成型，最后通水或真空。
processing procedure(english version) the standard procedure of processing taitacell eps resin beads into expanded blocks
stages: prefoaming, conditioning, and mounding. 1. prefoaming: the beads are heated by hot water, hot air, steam or infrared
operation. the beads are, thus, expanded to about 50 ~ 90 times their original volume and the density is reduced to as little as
beads varies with the prefoaming equipment, time and temperature, therefore, a trial prefoaming run is usually necessary to
conditions. the final density of the finished blocks or moldings will be the same as the bulk density of prefoamed beads. 2. c
beads are conditioned at room temperature in a ventilated area, thus, allowed to dry and aerate. this conditioning generally re
for the molding of quality products. In the case of fast molding type, however, conditioning time shall not exceed 16 hours. 3
filled with conditioned prefoamed beads and low pressure steam is admitted through the small holes of the mold. this steam
interstices between beads. after a short time the steam pressure is increased to about 0.5 ~ 1.0kg/cm2 causing the prefoamed
then water or air cooled to allow the removal of the molded article.

东莞市万隆塑胶原料有限公司是集塑料、化工、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业，可开17%增值税。与国内外贸易公司及进出口贸易业务，现专业经营泛用塑胶原料、工程塑胶原料以及热塑性弹性体。公司成立于全国有名的珠三角塑胶重镇—樟木头。公司自成立以来，积极创新、共赢”的经营理念使公司迅速走向国内外市场，与各大塑胶原料生产

contact | 联系方式：

手机/mob: +86 15362866355

电话/tel: +86 769 82558055

腾讯qq : 373332643

传真/fax: +86 769 87710911

电邮/e-mail: 373332643@qq.com

网址/website: 东莞市万隆塑胶原料旗舰店-一部

东莞市万隆塑胶原料旗舰店-二部

东莞市万隆塑胶原料旗舰店-技术部

联系地址：广东省 东莞市樟木头塑胶原料市场一期y栋9号

address: plastic market dongguan zhangmutou town, dongguan city, guangdong, china

youask,ianswer | 你来问，我来答：

1，客户提供样品，可以进行免费检测与定做吗？

万隆答：来样定做是万隆的生存之本。本公司有技术检测部门及改性生产车间，可以根据客户来样进行检测改进后，达到客户所要求标准。

2，如何打款交易？

万隆答：交易流程：买家咨询 客服耐心解答 洽谈成功 拍下产品 付款到支付宝（银行转账/现金）

买家确认无误后，客服安排仓库发货 买家收到货后确认产品完好 双方评价！（广东省内可由物流代收货款）

3，能否免费提供产品证书？

万隆答：只要在本公司购买产品，将根据客户要求免费提供产品证书。随货的资料包括《送货单》两联、《货一张、《原厂料物性表》(中文或英文)一份、《加工建议参数》一份、《sgs报告》或《rohs》一份、《msds》一

4，样品是否可以免费赠送？你们是包快递费吗？

万隆答：尊敬的新老客户们，在有现货的前提下，本公司可免费提供100g以内的小包样品，超出范围的费用需要买家自行支付。对于样版的快递费用，本公司发出样版后一律为到付，以上希望各位能理解。

5，付款后什么时候发货？能按时收到吗？

万隆答：我们在承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询，我们将持续跟进。买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息。

6、担心运输过程发生损坏？

万隆答：万隆的最基本的要求就是让客户买到自己满意。收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查

塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配.如果因为运输过程损坏(谁也无法预测)包裹时一个图片证明, 我司将第一时间给您最满意的处理。让您觉

得做到真正无忧采购。

7、是否接受实体店批发或代理？

万隆答：万隆是您的工厂，也是您的门市，欢迎全国各地的贸易公司代理或批发，联系方式可致电0769-825580

请各位买家认真阅读以上文字，感谢您对我们的支持！！

温馨提示:因塑胶行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，请用旺旺id:dgxsysj或的大力支持。

本产品的硬度是硬质发泡体，材质是发泡性聚苯乙烯，外观是白色，壁厚是0.3MM-0.5MM（mm），每件重量是25（Kg），产商/产地是新长桥/中山/惠州新达，类目是发泡级塑胶颗粒