

PVC油墨 油性油墨 丝印移印油墨

产品名称	PVC油墨 油性油墨 丝印移印油墨
公司名称	深圳市荣彩油墨有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:荣彩 单件净重:1000 (g) 着色力:90 (%)
公司地址	深圳市宝安区沙井镇新二村新二工业区红巷路2号
联系电话	18038073659 13316465858

产品详情

tpa系列油墨

1、油墨特性：哑光丝印软质pvc油墨,哑光、高遮盖力、耐重叠、柔软性好、适合高周波,但不能作接头使用.

2、适用材料：软质聚氯乙烯 (pvc)、木、仿尼龙、人造革、纸张等,pvc吹气玩具、日用制品、鞋、帽、旅行袋、球类等.3、产品特性：

测试项目	附着力	耐迁移	耐刮性	耐磨性	耐揉性	耐酸性	耐碱性
测试结果	优	2-3级	4级	4级	3-5级	3-5级	3-5级

产品技术参数：

项目	色相	色浓度	细度	粘度	光泽度	流动度	固含量
参数	参照色卡	8%-15%	10u以下	100-180p	10-20	20-30mm/s	45%

4、使用说明：网板：150—300目聚脂丝网印版胶

刮：建议使用65-85度聚氨酯胶刮参考用量：250目网板印刷约为30m²/kg干燥：烤80度,30分钟,加入10%-15%固化剂.选用溶剂：（快干、中干、慢干）溶剂；因印刷环境温度不同进行适当选择网板清洗：选用有机溶剂清洗

注意事项：

1、印刷软质pvc时，因底材中含有大量可塑剂极易造成印刷品叠压时产生油墨回粘现象，影响印刷品质

量。所以，在使用该油墨印刷后，必需注意避免叠压，或采用隔离纸进行隔离。

2、印刷软质pvc时，因油墨颜料的特性决定，203、206、302及所有荧光色油墨在叠压时容易产生颜色迁移而影响印刷品的清洁。所以，在印刷时尽量选用耐迁移性好的颜色。

3、印刷于软质pvc上的调色油墨，很容易因油墨颜料的耐渗透性及底材的影响导致颜色的变化，故我们在选择油墨调色的时候就必需注意根据各颜色油墨特性进行选择或控制用量。

4、如印刷品要进行高周波处理就必须注意，501、801、901、902色号的油墨有轻微的导电性，在高周波时容易产生打火现象。这时，我们必须选用500绝缘黑、绝缘金、绝缘银来代替。

5、印刷软质pvc时如选用783或环己酮作主要溶剂时，请注意溶剂对底材的影响

产品包装：1公斤装、20公斤装

储存条件：5 —25 条件下可存放两年，避免强光照射、防接触强酸、强碱。

备注：由于材料及使用中的变数，可能是结果会有变化，以上数据仅供参考，使用前请自行测试。

本产品的品牌是荣彩，单件净重是1000（g），着色力是90（%），细度是5（um），粘度是5（S），适用对象是（PVC）、木、仿尼龙、人造革、纸张，流动度 是99（mm），干性 是99，固着速度 是99（min），保质期是12（个月），颜色是黑白色,彩色,普通配色