

魔术钢胶 魔塑钢 粘合剂 胶水

产品名称	魔术钢胶 魔塑钢 粘合剂 胶水
公司名称	佛山市高明区荷城伟仕达粘胶经营部
价格	面议
规格参数	型号:魔术钢 粘合材料类型:玻璃,电子元件,塑料类,石材类,金属类,木材类,其他材质,水泥制品,陶瓷 品牌:香港佳明
公司地址	佛山市高明区荷城街道文华路升华巷5号
联系电话	86 0757 88888329/88195280

产品详情

魔术钢胶的简介：

魔术钢胶它是一种神奇混合钢胶。魔术钢胶坚硬无比，魔术钢胶可以达到永久性修补的作用，而且魔术钢胶使用简易。

魔术钢胶用途：

1. 专业密封：工业机电、油电管道、马达、铸件、水暖管路之维修、密封。
2. 粘接固定：大部份材质如金属、陶瓷、石材、木器、玻璃及硬塑料等具高强度之粘合
3. 防漏填缝：建物、墙壁、门窗裂缝，管路、卫浴设备漏水，船体、泳池、鱼缸渗漏。
4. 工程修补：桥梁接缝、钢筋架接、地面裂痕、磁砖脱落、大理石粘合等。
5. 捏塑造型：零件塑型，硬化后坚硬如钢，不用烧制，可永久保存不变型。
6. 各种储罐、阀门、法兰出孔、冷凝器、热交换器，排水管（如铁管、玻璃钢、pvc、pe、pr,pp,pvc,ps,abs上、下管等）渗漏，各种机械表面缺损，刮伤修复。

魔术钢胶的凝固时间：魔术钢胶5分钟成形，约60分钟后，即可打磨、钻孔、上漆

魔术钢胶的基本数据如下：

一、魔术钢胶的电气特性：

体积电阻率：5*10¹⁵欧姆·厘米

电解质强度：400直流电压/千分之一寸@0.125米

二、魔术钢胶的物理属性

密度：15.8磅/加仑

切变强度：710磅/平方英寸

压缩力：18.000磅/平方英寸

硬度（支柱丁）：85

接力：5.590磅/平方英寸

连续运算温度：150

弹性模量：6*10¹⁵磅/平方英寸

魔术钢胶的修补用途：

魔术钢胶可用于家具、工具、玻璃、木材制品、陶瓷器具、玩具、塑料制品、玻璃纤维、水箱、油箱、消声器、船身修补（木船、铁船、水泥船、胶质船）、暖气、冷气管、管道、金属、pvc管道、水龙头、厨房、卫生间洁具

魔术钢胶的其它用途：

魔术钢胶还可用于模型制作、零件塑型、铸件修补、管路密封、裂缝修补等。

魔术钢胶的用法简介：

- 1、为达到最佳效果，先将表面清洁及磨光至粗糙，将碎屑清理干净。
- 2、切取所需份量的魔术钢胶
- 3、将魔术钢胶搓捏成单一颜色，待魔术钢胶发热
- 4、将魔术钢胶用力按住缺口或洞口处，并除去多余的部分。（如粘接处在粘接物下方并且抖动，可在粘接处加粘接加外力以固定）
- 5、如在潮湿或漏水的接口处上使用，请用力按稳贴着，直至魔术钢胶开始硬化定形为止
- 6、要修改形状或令表面平滑，可在固化前用水湿手或用湿润的布磨擦表面
- 7、此魔术钢胶约5分钟左右开始硬化定形
- 8、魔术钢胶60分钟完全硬化后，便可重新投入服务，或进行其他处理，如打磨、钻孔、油漆等
- 9、有效期三年。

警告：魔术钢胶在使用完后，应以肥皂及清水洗手，如若触及眼睛，应立刻以清水冲洗，并向医生求医，请勿让儿童接触。

本产品的型号是魔术钢，粘合材料类型是玻璃,电子元件,塑料类,石材类,金属类,木材类,其他材质,水泥制品,陶瓷，品牌是香港佳明，树脂胶的分类是环氧树脂胶，剪切强度是35（MPa），有效物质是100（%），活性使用期是15（min），工作温度是150（ ），保质期是18（个月）