

# 强韧型瓷砖胶批发零售 瓷砖胶粘合剂

产品名称	强韧型瓷砖胶批发零售 瓷砖胶粘合剂
公司名称	东莞市康之美建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	初干时间:2 (小时) 干固时间:6 (小时) 调整时间:15 (分)
公司地址	东莞市中堂镇蕉利西巷倒赤尾
联系电话	0769-23175523 13412397260

## 产品详情

### 超级型瓷砖胶

#### 产品特点

预拌单组份产品，质量有保证，加水搅拌后即可使用；

不用浸砖湿墙，可明显提高工效，快捷方便；

粘结强度高、耐久性好，减少返碱；

无毒、无放射性、无异味、环保。

#### 使用方法

底材必须坚固、平整、无空鼓；

表面必须清理干净，无粉尘、油腻、脱落物、脱模剂等碍粘结的物质；

底材若有较大的裂纹或空洞，应预先用水泥砂浆修补。

将粉料（25kg）倒入盛有清水（6.5kg）的容器中,机械连续搅拌约3分钟,混合至均匀的胶状物，若胶浆静置数分钟后再略为搅拌一下，可获得更佳效果；

用齿型刮板把已搅拌好的胶浆涂抹于工作面上使之均匀分布,每次施工面积约1平方米左右,然后将瓷砖揉压于胶浆上面，并确保浆体饱满；

当粘贴石材或较重瓷砖或背面坑纹较深之瓷砖时，即应在施工基面和瓷砖背面同时抹上胶浆；

## 注意事项

高于20米的建筑外墙不宜粘贴大型瓷砖；纸皮砖等小型瓷砖不受限制；

石材立面无钉挂粘贴的体积不宜大于400\*400\*15mm；

搅拌好的胶浆应在3~4小时内用完，干结的胶浆不可重新加水后使用；

禁止在5℃以下的环境使用，避免高温、极干燥环境下施工。

参考用量：施工厚度3mm，每平方米用量约4kg；

## 参考指标

序号	项目	指标要求
1	拉伸黏结强度/mpa 未处理	0.5
2	浸水处	0.5
3	理 热处理	0.5
5	晾置20min	0.5

执行标准：jc/t547-2005

包装贮存：25kg包装，产品应贮存在阴凉通风处，未开封产品的保质期为12个月。

本产品的初干时间是2（小时），干固时间是6（小时），调整时间是15（分），晾置时间是10（分），耐水性是好，剪切强度是65（MPa），产地是广东，品牌是康保美，外观是粉料，固化条件是常温