木地板UV光油 哑光 平光UV漆

产品名称	木地板UV光油 哑光 平光UV漆
公司名称	惠州市三化电子绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾蒂 按溶剂类型分:油性漆 贮存期:12（月）
公司地址	惠州市潼湖镇永平唐屋村东江河堤
联系电话	13826900893

产品详情

木地板uv光油 哑光 平光uv漆

组成部分：

本涂料主要由光固化树脂、反应性溶剂组合而成的一液型紫外硬化涂料（uv curing coating），其具有一液型的操作方便，并具有二液型涂料所能产生的强韧之三度空间的网状结构特性。其使用于纸品的上光，将提高纸品的品质，提高生产速度。

特性：

外　观	淡黄色液体
粘　度	150-180cps/25°C
光 泽 度	90o以上
硬化速度	50-80m/min(80w/in2/支)
硬　度	1h（铅笔硬度）
屈 曲 度	合格，不龟裂（1um,180）

用途：

主要使用在白版纸、铜版纸之上光用，具有良好之光泽度和附着力。

使用方法：

1. 直接入槽使用，无需添加溶剂。

2. 15°C以下低温时油槽应保温（30°C），以避免上油困难。

3. 如与uv底油hf-212配合使用，将提高附着力和光亮度。

4. uv上光油产品之粘糊性较差，故应特别注意糊剂之选择与上粘作业，以确保品质。

5. 定期清理，检查刮刀与钢轮，以确保刮净，否则纸张背面粘油上叠后会引起粘着。

6. 停机时可用甲苯，醋酸乙酯，异丙醇，乙醇等溶剂清洗胶轮。

7. 个别油墨会与uv油发生化学反应，附着力差甚至变色，打版时需特别注意。

8. uv灯管应定时更换。

包装：

20kg/铁桶，200kg/铁桶

储存性：

请避免直接照射太阳与热源，以免被胶化。

本产品的品牌是艾蒂，按溶剂类型分是油性漆，贮存期是12（月），耐擦洗性是33333（次），总固含量≥是65（%），光泽是1，颜色是无色，单件净重是30.03154，保质期是6