

钢结构红丹防锈漆 环氧红丹防锈漆

产品名称	钢结构红丹防锈漆 环氧红丹防锈漆
公司名称	北京紫禁城漆业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:紫禁城 外观:漆膜光滑平整 表干时间:1 (小时)
公司地址	北京市通州区潞城镇倭子店村东
联系电话	010-61529833 13691504093

产品详情

环氧红丹防锈漆

【产品简介】

环氧红丹防锈漆由环氧树脂、红丹粉、体质颜料等组成的双组份漆，适用于桥梁、铁塔等钢结构防锈
<http://www.zjcpaint.com>

【产品特性】

具有优异的附着力

极好的耐水及耐湿热性 漆膜强韧、坚固、耐磨损

优良的防锈性能

【基本数据】

颜色	桔红色
光泽	哑光
混合比率	主漆：固化剂=5：1（重量比）
固体份	67%（混合料）
涂装膜厚	干膜：50 μm/道 湿膜：100 μm/道
耗漆量	理论值 0.15kg/m ² /250 μm
储存温度	0 ——40
储存期限	6个月

环氧红丹防锈漆由于实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状的不同，损耗率也就会有很大的不同

【施工数据】

施工方法	无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
喷嘴尺寸	0.021-0.027
无气喷涂出口压力	100-150 kg/cm ²
稀释量	0-10%
稀释剂	环氧稀释剂
施工温度	5 ——40

【干燥时间~涂装间隔】

自然干燥 1小时 (20) 60 μm

重涂间隔 16小时以上 (20)

涂装粘度 (秒nk2#20) 17-23秒

熟化时间 15分钟/20

可使时间 6小时 (20)

【表面处理】

喷砂处理将钢铁表面除锈到sis sa2.5级后直接涂装

用清水冲去盐份及其它水溶性物质，用空气吹扫灰尘

依照 sspc-spi 溶剂清洗标准除去油脂

除去焊接飞溅并处理焊缝、毛刺使其光顺

施工前确认表面清洁干燥

【施工环境】

在温度持续低于5 、湿度大于85%的场合或通风不良的情况下避免施工，钢板的温度高于露点温度3以上

在夏天，阳光暴晒下时，重涂应该在5天内完成，超过5天打磨表面保证附着力

保养期 20 七天以上

容量 主漆20kg 固化剂4kg

【安全事项】

避免油漆接触皮肤和眼睛

如果油漆接触到皮肤，应用温水以及适当清洗剂清洗，如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医

保证良好的通风

涂料中含有可燃物质，请远离火花禁止在临近地区吸烟

火灾时，使用二氧化碳气体、泡沫、和粉末灭火器

作业前，请参阅《安全卫生注意事项》

【说明】

以上数据是根据实验和施工经验所得，鉴于产品使用条件非我方所能控制，产品使用众多影响因素，因此我们只对产品质量作出保证

本产品的品牌是紫禁城，外观是漆膜光滑平整，表干时间是1（小时），干膜厚度是25（mm），湿膜厚度是50（mm），每公斤涂刷面积(两遍)是5（m²），最短复涂时间（20℃）是8（h），施工性是喷涂刷涂，耐水性是不脱落，不起泡，耐弯曲性是2mm，附着稳定性是强，储存期是12（月），干燥时间是24（h），主要成分是环氧红丹防锈漆，产地是北京，漆膜颜色是桔红，液态类型是溶剂型，单件净重是20公斤/桶