

# JS--I聚合物水泥基防水涂料---聚合物水泥防水砂浆

产品名称	JS--I聚合物水泥基防水涂料---聚合物水泥防水砂浆
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司
价格	50.00/袋
规格参数	漆膜颜色:灰白色 品牌:爱特润 液态类型:反应型
公司地址	新郑市
联系电话	18838062030

## 产品详情

js—i聚合物水泥基防水涂料

聚合物防水砂浆

聚合物防水砂浆

本产品是由进口高分子聚合物、优质胶凝材料、精选细骨料、超细活性填料及其他功能性添加剂复合而成的新一代高性能防水材料，广泛适用于工业与民用建筑的防水工程。

### 一、产品特点

1、防水抗渗效果好2、粘结强度高3、抗腐蚀能力强4、耐高温、耐老化、抗冻性好5、产品无毒、环保6、使用方便，加水即可

### 二、应用范围

1、外墙面、屋面、屋顶、地下室、桩基等部位的防水、防渗工程2、饮水池、游泳池、化工槽、污水处理池等建筑物的防水、防渗漏工程3、隧道、地铁、人防、矿山、电缆沟等各种地下工程的防水、防渗漏工程4、化工仓库、粮食储备库、食品仓库的防潮、防渗工程5、水库大坝、港口、水渠、化工管道接口的防渗处理6、加气混凝土，空心砖等多孔材料的墙体防渗漏抹面或涂刷

**施工工艺** 基面处理：基层应平整、坚实，表面浮尘、灰尘、油污等应清理干净，渗漏水部位应先用堵漏材料处理，对于有金属、塑料管不同材料接触的部位其周围应打磨干净。基层过于干燥时，可先洒水

湿润，没有明水时可进行下道施工。 防水砂浆施工：

A、用抹刀或硬毛刷把搅拌好的浆料均匀批刮或涂刷在基层上，厚度一般为8-10mm；地下工程抗渗：10mm；

B、B、聚合物防水砂浆需分层施工，一次施工厚度以不大于10mm为宜，待第一层初凝后，再抹第二层，直至设计厚度（初凝4小时、终凝8小时）；

C、前后两道的施工方向应十字交叉，以免漏刷。

D、施工24小时后需进行洒水养护，养护时间视现场气温条件，常温下以3~5天为宜。

#### 四、储存与包装

牛皮纸袋包装，25kg/袋。储存在通风干燥处，保存期6个月。

施工步骤要求1、准备好必要的工具及养护品2、确定修补区域，其修补处理范围应比实际破损范围向外扩大100mm，切割或剔凿出混凝土修补区域的垂直边缘，其深度 5mm以免修补区域边缘薄片化。3、将修补区域内混凝土基层表面浮尘、油污清理干净，并剔除疏松部分。4、清理修补区域内裸露钢筋表面的锈质和杂物。5、将清理好的修补区域内混凝土基层进行凿毛处理或用混凝土界面处理剂或刷水泥浆进行界面处理。6、用气泵或水将处理过的修补区域内混凝土基层表面清扫干净，进行下道工序时不得有明水存留。7、按推荐加水量15%（重量比）的配合比搅拌聚合物防水砂浆。采用机械搅拌2-3分钟即可并在利于搅拌的质量和速度。人工搅拌应在5分钟以保证搅拌均匀。8、拌好的聚合物防水砂浆即可进行抹灰，一次抹灰厚度不宜超过10mm。若抹灰层较厚，应采用分层多次抹灰的施工方法。9、由于聚合物防水砂浆含有多种高分子聚合物改性外渗料及胶粉，使拌合好的聚合物防水砂浆较粘稠，抹灰时应注意刀光洁。10、对于表面需压光处理的，最外层抹灰应拌合略稀，并掌握好时间，以利于压光处理。11、严禁在聚合物防水砂浆中掺入任何外加剂或外掺料。12、使用温度为-5 —40 养护1、夏季施工作业完毕后2-4小时，应及时浇喷水工喷洒养护剂或覆盖潮湿草袋进行养护，并保持表面湿润2-3天。2、冬季施工完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保温养护。

联系电话：18838062030