JL-R04氟硅烷石材防护剂

产品名称	JL-R04氟硅烷石材防护剂
公司名称	长沙江龙化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	产地:湖南 品牌:江龙 适用范围:花岗岩
公司地址	长沙市岳麓区岳麓街道左家垅王家湾36号
联系电话	13319512973 13517495809

产品详情

产品说明：

jl-r04氟硅烷石材防护剂是一种主要成分为氟硅烷石材养护剂，可以对各类石材如大理石、石灰石、花岗岩、板岩、石板和磨沙石、人造石材及石材工艺品等提供强效的防水、防油、防污保护。本产品具有卓越的防水、防油、防污性能，产品是通过特定分子设计的氟碳聚合物，具有低泡，渗透快和渗透能力强、无毒、无味等特点，既有利于施工，又可以确保高效防护强效防护，对抗各种顽固的油性和水性污渍并与石材化学键结合可对抗磨损保持石材天然外观，室内和室外均可用。

规格/性能指标：

项目	单位	指标
外观	—	琥珀色或无色透明
活性成分含量	wt%	15
溶剂	wt%	70
沸点（760 mm hg, 1.01 bar）	?c	120
闪点（closed cup）	?c	28
凝固点	?c	<-18
密度（25?c）	g/cm^3	0.98
溶解度和相容性	和大部分醇类、酯类和酮类溶剂混溶	

使用方法：

本品直接使用，在施工前建议先在小面积的地方进行实验，涂饰前要保证表面干净、干燥、无蜡及其它涂层。涂饰完成后放置24小时，即形成荷叶式效果防水。对于新的水泥勾缝，要放置72小时以上才可施工。实际施工程序和注意事项：

1.对湿表面，应在水分除去后一个小时以上才能进行施工。在大面积施工时，可使用低压力耐化学品的喷涂器进行喷涂、滚涂和刷涂；

2.允许保护剂渗透入石材20-30分钟，在这期间，将表面有多余保护剂的地方涂布均匀以保证渗透的均一性，同时除去表面多余的保护剂。对于多孔性的，吸收性强的表面建议采用二次涂饰。在第一次涂饰完成30-40分钟后按上述步骤进行第二次涂饰；

3.完全的固化要在24到72小时后才能完成，在6-8小时后可以行走。如果在这个时间前就必须行走，应用在表面覆盖纸板等材料进行保护；

4.应用面积：取决于石材的类型，多孔性，表面结构和应用方法，通常来说是一升产品可以处理5-20平米（建议1升产品处理8平米，两次处理）；

用　途：适用于大理石、花岗岩、石灰岩、板岩、沙岩、人造石等石材防水、防污、防油处理

包装和运输：15kg、170公斤塑料桶或根据客户要求。本产品无害，适合于保存在阴凉通风好的地方，保质期12个月。

本产品的产地是湖南，品牌是江龙，适用范围是花岗岩，防护用途是通用型，溶剂类型是溶剂型，溶解性能是油性，溶质成份是氟化硅型，作用机理是渗透型，防护效果是综合型，界面作用力是憎水型，规格是18L