

# 变压器磁芯粘接胶 单组份环氧树脂烤干黑胶 邦盛B-100

产品名称	变压器磁芯粘接胶 单组份环氧树脂烤干黑胶 邦盛B-100
公司名称	东莞市邦盛电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	分类:环氧树脂胶 品牌:邦盛BONSEN 型号:B-100
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋村坳下街27号
联系电话	86-0769-82786826 13925524637

## 产品详情

一、产品外观及优点                      b-100系非溶剂型单组份环氧  
树脂环保形产品。具有优异的高粘接强度，耐高温、抗冲击、耐震动、硬度高、保密性好、绝缘性好，  
固化后收缩率低，热膨胀系数小、固定性强等。尤其浸锡、焊锡后不影响其接着强度。固化后耐温300-3  
50 。可根据客户要求设计产品特性，如：粘度,软硬度,固化时间等,免费拿样。 二、产品使用范  
围                      广泛应用于电子  
元器件的粘接、固定，对于金属、陶瓷、玻璃、及硬质塑胶之间的封装、粘接，具有优异的粘接强度；  
推荐用于电感、线圈、高低频变压器的铁芯、磁芯的粘接； 三、技术参数

组分	单组分
颜色	黑色、灰色、乳白色等粘稠膏状体
比重 ( 25 )	1.3-1.5 g/ml
粘度 ( 25 )	38,000-40,000cps
保存期 ( 25 )	2个月
硬度 (shore d)	80-85
热膨胀系数 ( m/ )	6.7*10-5
抗拉强度 ( kg/mm2 )	6.2
抗弯强度 ( kg/mm2 )	12.1
绝缘破坏电压 ( kv/mm)	22
吸水率 ( % )	<0.3
体积电阻 ( -cm )	4.7*10 <sup>16</sup>
表面电阻 ( -cm)	5.8*10 <sup>16</sup>
吸水率% ( 25 *24hrs)	<0.3

耐锡焊温度 ( )	400-480 ( 3-5秒钟 )
阻燃系数	94v0级 ( 闪燃点3秒钟) 防水,绝缘
固化条件	115 -120 /1.5-2h或130 /40-60min
粘接强度220kg/cm2	金属-非金属 铁-铁

#### 四、储存包装规格

1.储存条件:25 /2个月，必要时请用冰箱储存；

本品需在低温、阴凉、干燥处密封保存，过期经试验合格，可继续使用； 2.包装规格：1kg/罐或5

kg/罐 五、操作方法

烤干、固化条件：115 -120 /1.5-2小时固化 或130 /40-60min

1.要粘接固定的部位需要保持干燥、清洁；

2.如果环氧胶是储存于冷冻的环境中，在使用之前需先取出至常温环境中解冻后才能使用；

如果有水进入罐中，请用前处理掉以免影响其粘接强度，如果储存时间比较长，

请在使用之前将胶体搅拌均匀后再使用；

3.在施胶的过程中；应避免将胶液置于高温的环境中；

4.胶液在固化的过程中，受加热的影响可能会向下垂流，请尽量保持被粘接产品及粘胶 部位水

平摆放。 六、注意事项

1.工作场所应确保清洁,空气流通,必要时必须安装通风设备。

2.由于该产品是受热会发生反应的化学产品，因此环境温度对产品品质的影响很大，请将产

品保存在低温环境中，以确保产品的稳定性及品质，如果未能低温保存，在使用过程中产

品容易出现流胶或粘接强度下降的现象；

3.取出后未能用完的胶体，请及时盖紧密封后重新放入冷冻的环境中保存；

4.有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，

粘到皮肤上请用丙酮、丁酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；不慎溅入眼中,应用0.9%

无菌食盐水冲洗15分钟，严重者请医生检查医治；

5.在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。 七、物流配送

1、关于发货

买家拍下后，我们核实完地址、联系方式后，确保无误后在3个工作日内发货。

由于胶水属于液体，有的物流不受理。我们会选择合适的物流给您发货。

部分偏远地区物流无法到达，所以请拍下前，及时跟客服联系确认能安全送达的情况下才可完成交易。

根据距离的远近不同，时间也完全不一样，一般是5-7天到货。另外，由于我们无法控制物流公司，偶尔因天气路况等因素造成货物延迟还请买家给予多多谅解。

2、付款方式

根据双方达成协议进行付款。建议使用支付宝担保交易付款。

3、退换货政策

如果您在收货、施工使用的过程中遇到问题，请及时联系我们，我们的客服会给您专业的

指导。如果收到货物后发现质量问题（非人为）需要退货，经确认我们无条件接受退换

货，并与亲协商。最后祝您购物愉快。

本产品的分类是环氧树脂胶，品牌是邦盛BONSEN，型号是B-100，粘合材料是磁芯、铁芯、金属、硬质塑料、陶瓷、电子材料